

ADIFLEX

Latex pour améliorer la FLEXIBILITÉ, l'adhésion et l'imperméabilité des ciments colle.

Préparation du support :

- ◆ Le support où coller la céramique sera en mortier.
- ◆ Le support doit être propre, résistant, il ne doit pas se défaire et avoir totalement pris.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, mouiller le support en mortier avec de l'eau avant de commencer à coller la céramique.

Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 4,7 litres d'ADIFLEX avec 25 Kg de Fixacer Gris, ou mélanger 5,0 litres d'ADIFLEX avec 25 Kg de Fixacer Blanc, ou mélanger 5,3 litres d'ADIFLEX avec 25 Kg de Fixacer 15 mm.
- ◆ Mélanger lentement avec une perceuse électrique et un batteur.
- ◆ Mélanger trop rapidement peut entraîner des bulles dans la pâte de ciment.
- ◆ Mélanger à la main peut faire en sorte que les additifs ne se répartissent pas bien et le ciment-colle n'aura pas la qualité appropriée.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau avec le mélangeur électrique. La pâte est prête à être appliquée.



ATTENTION :

Ne pas utiliser ADIFLEX :

- ◆ sur des supports sujets à vibrations ou flexions extrêmes (utiliser ELASTICER).
- ◆ en dehors de la fourchette de températures autorisée.
- ◆ Ne pas utiliser pour coller des plaques dans les piscines (utiliser TECNOCOL FLEX).



Idéal pour les sols radiants.



Utiliser une truelle dentée.

Application du mélange :

- ◆ Utiliser toujours une **TRUELLE DENTÉE**. Ne pas coller par « paquets ».
- ◆ Pour une céramique mesurant par exemple 30 x 30 cm, utiliser une truelle dentée de 10 x 10 mm.
- ◆ Ne jamais mouiller les pièces.

Que faut-il respecter selon la norme sur les façades ?

- ◆ Dans les applications difficiles ou à l'extérieur, il faut étaler le ciment colle sur le support en mortier ainsi qu'au dos des pièces.
- ◆ Pour coller des pièces de 60 x 40 cm ou de plus de 40 kg/m², utiliser du ciment colle et, de plus, une fixation métallique appropriée.



Utiliser la technique du double.

Comment éviter la formation d'une couche superficielle ?

- ◆ Si l'on applique une grande surface de ciment-colle, la couche supérieure du ciment séchera avant d'avoir posé la céramique.
- ◆ Pour éviter cela, étaler des petites couches et vérifier continuellement avec le doigt que le ciment-colle est encore frais.



Vérifier que le ciment est frais.

Comment garantir le contact entre le ciment et la pièce ?

- ◆ Vous ferez toujours pression sur la dalle pour garantir le contact du ciment avec celle-ci. Ainsi vous garantirez une fixation correcte.
- ◆ Pour ce faire, il est idéal de tapoter sur les pièces avec un maillet en caoutchouc.



Utiliser un maillet en caoutchouc.

Jointoiment de la céramique :

- ◆ Après 24 heures minimum, vous pouvez commencer le jointoiment.
- ◆ Vous pouvez utiliser n'importe lequel des mortiers spécial joints : **FIXCOLOR 0/4** ou **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS**, **JUNTATEC** ou **CERPOXI**.



Jointer 24 heures après la pose.

CONSOUMMATIONS :

	de FIXACER	d'ADIFLEX
Mosaïque jusqu'à 5 x 5 cm :	env. 2,5 kg/m ²	env. 0,5 l./m ²
Dalle jusqu'à 15 x 15 cm :	env. 2,5-3,0 kg/m ²	env. 0,5-0,6 l./m ²
Dalle de grand format :	env. 4,0 kg/m ²	env. 0,8 l./m ²



Produit pour les façades extérieures.