

# ELASTICER

**Adhésif à résines réactives tri-composants pour le collage de tout type de céramique de façon imperméable et élastique.**

## Préparation du support :

- ◆ Le support où coller la céramique doit être sec.
- ◆ Si le support est en mortier, il doit avoir parfaitement pris.
- ◆ En général, tous les supports seront propres, sans poussière, cires, graisses, oxydes, etc.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +10°C et +30°C.

## Préparation du mélange :

- ◆ **ELASTICER** se compose d'un sac de poudre, d'une grande bouteille de liquide et d'une petite bouteille de liquide.
- ◆ La température idéale d'application est de +20°C. Si, par contre, il fait froid, nous vous recommandons de submerger les bouteilles dans l'eau chaude non bouillante. Ainsi, le liquide sera plus fluide.
- ◆ Verser les deux liquides dans un seau et les laisser s'écouler. Ensuite, verser le sac de poudre.
- ◆ Mélanger **énergiquement** avec une perceuse électrique et un batteur pendant 2 minutes minimum.
- ◆ Mélanger à la main peut faire en sorte que les additifs ne se répartissent pas bien et l'adhésif n'aura pas la qualité appropriée.
- ◆ **NE RIEN AJOUTER D'AUTRE** : ni eau, ni sable... rien de rien.



## ATTENTION :

Ne pas utiliser **ELASTICER** :

- ◆ sur des surfaces mouillées.
- ◆ Sur des murs en plâtre, placoplâtre ou tout élément dont le composant principal est du plâtre (utiliser **FIXAGRES FLEX PLÂTRE**).
- ◆ En dehors de la fourchette de températures autorisée.



Idéal pour coller sur le bois.




Utiliser une truelle dentée.

## Application du mélange :

- ◆ Utiliser toujours une **TRUELLE DENTÉE**. Ne pas coller par « paquets ».
- ◆ Utiliser de préférence une truelle dentée dont les dents mesurent 3 mm.
- ◆ Si la pièce est très grande, effectuer un double encollage : c'est-à-dire appliquer **ELASTICER** sur le support mais également au dos de la pièce.
- ◆ Ne jamais mouiller les pièces.

**EXEMPLE D'APPLICATION DE PLAQUES CÉRAMIQUES SUR LINERS EN PVC ÉLASTIQUES, POUR PISCINES**


1 Appliquer **PRIMER pour ELASTICER** sur le liner en PVC avec un chiffon propre. Frotter avec force.



2 Ne pas laisser de surplus qui formeraient des "mares" de liquide. Laisser sécher au minimum 10 minutes.



3 Ouvrir le pot d'**ELASTICER** et retirer les deux bouteilles et le sac de poudre.



4 Ajouter le contenu des deux bouteilles dans le seau.




5 Ajouter tout le contenu du sac également dans le seau.



6 Mélanger les trois composants obligatoirement avec un batteur électrique à t/min. élevés.



7 Appliquer l'**ELASTICER** avec une truelle dentée ayant, de préférence, des dents de 3 mm.



8 Mettre les plaques ou/et la mosaïque vitrée sur l'**ELASTICER** en appuyant avec force.



9 Enfin, jointer avec **JUNTATEC** ou **EUROCOLOR FLEX**.

**CONSOUMATIONS :**

Consommation de <b>PRIMER-ELASTICER</b> lorsque nécessaire :	0,15 - 0,25 l./m <sup>2</sup>
Consommation de <b>ELASTICER</b> pour coller de la céramique :	1,9 kg/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur