

EPOXIPRIM

Adhésif époxy HAUTE adhérence pour UNIR le béton frais et le béton sec, boucher les fissures et comme couche de fixation entre le bois et le FIX-NIVEL.

¿cuándo debemos usar EPOXIPRIM?:

- ◆ Il faut utiliser EPOXIPRIM dans l'un de ces cas :
 - lorsque vous souhaitez unir un béton frais d'aujourd'hui et un béton déjà pris de la veille, ou un béton déjà très ancien
 - lorsque vous souhaitez appliquer le mortier auto-nivelant FIX-NIVEL par-dessus un parquet ou un plancher.
 - Lorsque vous souhaitez boucher par coulée de petites fissures du béton qui ne sont plus en mouvement.

Préparation du mélange :

- ◆ EPOXIPRIM est très facile à préparer parce que c'est un produit pré-dosé, formé d'une pâte et d'une bouteille de liquide.
- ◆ Mélanger lentement les deux composants avec une perceuse électrique et un batteur.
- ◆ Mélanger trop rapidement peut faire en sorte que des bulles apparaissent dans la pâte.
- ◆ Mélanger à la main fera en sorte que le liquide ne se répartisse pas bien et la pâte en résultant n'aura pas la qualité appropriée.



ATTENTION :

Ne pas utiliser la EPOXIPRIM :

- ◆ À des températures non comprises entre +10°C et +30°C.
- ◆ Sur des surfaces gorgées d'eau.
- ◆ Comme mortier de réparation.
- ◆ Pour coller de la céramique.



EPOXIPRIM : idéal pour unir béton nouveau et béton sec.



CONSOMMATIONS :

Pour unir les bétons	En fonction de la porosité et régularité du support	env. 0,5-1,0 kg/m ²
Pour boucher les fissures	Par simple versage	env. 1,4 kg/l.
Union bois avec FIX-NIVEL	En fonction de l'absorption du support	env. 0,5-0,75 kg/m ²

Instructions d'utilisation : pour unir BÉTON NOUVEAU et BÉTON SEC


1 Le béton nouveau et frais ne colle pas au béton sec : il faut passer une couche d'EPOXIPRIM.




2 Après avoir mélangé, appliquer EPOXIPRIM sur le béton sec avec un pinceau...



3 ... et verser le nouveau béton pendant ces 2 heures de vie. La fixation est parfaite.

Instructions d'utilisation : pour appliquer le FIX-NIVEL (mortier auto-nivelant) sur du bois


1 Mélanger la pâte et le liquide à l'aide d'un batteur lent. Ne pas faire de demi-mélanges.



2 Appliquer le produit avec un pinceau ou un rouleau, pour obtenir une épaisseur minimum de 0,4 mm...



3 ...et verser le FIX-NIVEL entre les 2 et 24 premières heures après l'application de l'EPOXIPRIM.

Instructions d'utilisation : pour boucher de petites fissures sans mouvement du béton


1 Si la largeur de la fissure à boucher est très petite, vous pouvez d'abord l'élargir en forme de V.



2 Mélanger EPOXIPRIM et verser directement sur la fissure à boucher.



3 Après 24 heures le produit aura séché, en faisant un raccord monolithique : incassable.

