

# EPOXIPRIM

**Adhesiu epoxi d'ALTA adherència per UNIR formigó o gunita frescos amb formigó o gunita secs; ideal també per segellar fissures mortes.**

## ¿quan hem d'usar EPOXIPRIM?:

- ◆ S'ha d'usar **EPOXIPRIM** quan tinguem algú d'aquests casos:
  - quan volguem unir **formigó fresc** d'avui **amb el formigó ja fraguat** del dia anterior o amb formigó ja molt vell.
  - quan volguem **segellar per colada petites fissures** del formigó, que ja no tinguin moviment.

## Preparació de la mescla:

- ◆ **EPOXIPRIM** és molt fàcil de preparar, perquè és un producte pre-dosificat, format per una pasta i una ampolla de líquid.
- ◆ Mesclar lentament els dos components amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles en la massa.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que el líquid no es distribueixi bé i la massa resultant no tindrà la qualitat correcta.



Està disponible en formats de 2 Kgs. i 6 Kgs.



## ATENCIÓ

**EPOXIPRIM** no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures que no estiguin entre  $+10^{\circ}\text{C}$  i  $+30^{\circ}\text{C}$ .
- ◆ En superfícies que tinguin "tolls".
- ◆ Com a morter de reparació.
- ◆ Per enganxar ceràmica.



**EPOXIPRIM:** ideal per unir formigó nou amb sec.

## CONSUMS:

Per unir formigons	depèn de la porositat i regularitat del suport	aprox. 0,5-1,0 Kg./m <sup>2</sup>
Per segellar fissures	senzillament abocant-lo	aprox. 1,4 Kg./l.

**Instruccions d'ús: per unir FORMIGÓ NOU amb FORMIGÓ SEC**



1 El formigó nou i fresc, no s'en- ganxa al formigó sec: necessitem imprimir-lo amb **EPOXIPRIM**.



2 Un cop mesclat, aplicar l'**EPOXIPRIM** a sobre del formigó sec amb un pinzell...



a +20°C tenim 2 hores de vida



3 ... i abocar el nou formigó dintre d'aquestes 2 hores de vida. L'adhesió és perfecta.

**Instruccions d'ús: per segellar fissures sense moviment en el formigó**



1 Si l'amplada de la fissura a sege- llar és molt petita, primer la podem engrandir en forma de V.



2 Mesclar l'**EPOXIPRIM** i abocar- lo senzilla i directament en la fissura a segellar.



3 A les 24 hores el producte s'haurà assecat donant una unió monolítica: irrompible.

