

EPOXIPRIM

Adhesivo epoxi de ALTA adherencia para UNIR hormigón fresco y hormigón seco; sellar fisuras y como lechada de agarre entre madera y el FIX-NIVEL.

¿cuándo debemos usar EPOXIPRIM?:

- ◆ Hay que usar **EPOXIPRIM** cuando tengamos alguno de estos casos:
 - cuando queramos unir **hormigón fresco** de hoy **con el homigón ya fraguado** del día anterior o con hormigón ya muy antiguo.
 - cuando queramos aplicar el mortero auto-nivelante **FIX-NIVEL** encima de una parquet o tarima de madera.
 - cuando queramos **sellar por colada pequeñas fisuras** del hormigón, que ya no tengan movimiento.

Preparación de la mezcla:

- ◆ **EPOXIPRIM** es muy fácil de preparar, porque es un producto pre- dosificado, formado por una pasta y una botella de líquido.
- ◆ Mezclar lentamente los dos componentes con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la masa.
- ◆ Mezclar a mano, provocará que el líquido no se distribuya bien y la masa resultante no tendrá la calidad correcta.

ATENCIÓN

EPOXIPRIM no debe usarse:

- ◆ A temperaturas que no estén entre +10°C y +30°C.
- ◆ En superficies encharcadas.
- ◆ Como mortero de reparación.
- ◆ Para pegar cerámica.



EPOXIPRIM: ideal para unir hormigón nuevo con seco.



Está disponible en formatos de 2 Kgs. y 6 Kgs.

CONSUMOS:

Para unir hormigones	depende de la porosidad y regularidad del soporte	aprox. 0,5-1,0 Kg./m ²
Para sellar fisuras	por simple vertido	aprox. 1,4 Kg./l.
Unión madera con FIX-NIVEL	depende de la absorción del soporte	aprox. 0,5-0,75 Kg./m ²

Instrucciones de uso: para unir HORMIGÓN NUEVO con HORMIGÓN SECO


El hormigón nuevo y fresco, no se pega al hormigón seco: necesitamos imprimirlo con **EPOXIPRIM**.




Una vez mezclado, aplicar el **EPOXIPRIM** encima del hormigón seco con una brocha...



... y verter el nuevo hormigón dentro de estas 2 horas de vida. El agarre es perfecto.


Instrucciones de uso: para aplicar el FIX-NIVEL (mortero auto-nivelante) encima de madera


Mezclar la pasta con el líquido, usando un batidor lento. No hacer medias mezclas.



Aplicar el producto con una brocha o rodillo, consiguiendo un grosor mínimo de 0,4 mm...



...y verter el **FIX-NIVEL** entre las 2 y 24 primeras horas desde la aplicación del **EPOXIPRIM**


Instrucciones de uso: para sellar pequeñas fisuras sin movimiento en el hormigón


Si el ancho de la fisura a sellar es muy pequeño, primero la podemos ensanchar en forma de V.



Mezclar el **EPOXIPRIM** y hacer un simple vertido directamente en la fisura a sellar.



A las 24 horas el producto habrá secado dando una unión monolítica: irrompible.

