

EUROCOLOR FLEX PLUS

Mortier pour le scellage des joints de 0 à 16 mm d'épaisseur. Fongicide. Hydro-répuIsif. Rapide. Sans efflorescence. Finition lisse.

Préparation des joints :

- ◆ Les joints doivent être propres et sans poussière.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- ◆ Laisser 24 heures entre le collage de la céramique et le jointolement.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, mouiller les joints avec de l'eau avant de commencer le jointolement.

Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 6,8 litres d'eau avec 25 kg de **EUROCOLOR FLEX PLUS**, ou mélanger 1,36 litres d'eau avec 5 kg de **EUROCOLOR FLEX PLUS**.
- ◆ Mélanger avec une perceuse électrique et un batteur.
- ◆ Mélanger trop rapidement peut entraîner des bulles à la surface des joints.
- ◆ Mélanger trop lentement ou à la main peut faire en sorte que le pigment qui donne sa couleur à la pâte ne se répartisse pas bien et le joint pourrait déteindre dans le futur.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau avec le mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.



ATTENTION :

EUROCOLOR FLEX PLUS ne doit pas être utilisé :

- ◆ Pour les joints résistant aux acides (utiliser **CERPOXI**).
- ◆ Pour les joints de dilatation (utiliser **SELLALASTIC**).
- ◆ Mélangé à de l'eau sale ou calcaire (des différences de couleurs apparaîtraient)



Disponible en sacs de 25 kg et en sachets de 5 kg.



Utiliser la **FIX-SPATULE** en caoutchouc.

Application du mélange :

- ◆ Remplir les joints avec la **FIX-SPATULE**.
- ◆ Faire plusieurs passages en diagonal sur les joints pour que la **FIX-SPATULE** ne heurte pas les côtés de la céramique.
- ◆ Au fur et à mesure que vous procédez au jointolement, ramassez l'excès avec la **FIX-SPATULE**.

Nettoyage :

- ◆ Après 30 minutes, nettoyer les dalles avec la **FIX-ÉPONGE** ou la **FIX-TALOCHE DE NETTOYAGE**, légèrement humidifiée avec de l'eau.
- ◆ Si vous utilisez la **FIX-ÉPONGE**, celle-ci **NE** doit **PAS** être imbibée d'eau : elle ne doit être qu'humidifiée.
- ◆ Vous pouvez nettoyer les outils dans le seau spécial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Ne procédez qu'à un seul nettoyage : si vous nettoyez plusieurs fois, vous affaiblirez la couleur et la résistance du joint.



Utiliser le **FIX-BUCKET** et la **FIX-ÉPONGE**.

Nettoyage final :

- ◆ Le lendemain, éliminer le voile de couleur avec un chiffon sec.
- ◆ Il n'est pas nécessaire d'utiliser autre chose : ni eau, ni lavette... uniquement un chiffon ou une éponge sèche.



Utiliser la **FIX-TALOCHE DE NETTOYAGE**.

Nettoyage final des dalles rugueuses :

- ◆ 7 jours après le jointoiment, éliminer les résidus avec 1 part de l'acide **GRESNET** pour 10 parts d'eau.



Si nécessaire, utiliser **GRESNET**.

CONSOUMATIONS :

Taille (mm.)	Grosueur (mm.)	Joint (mm.)	Rendement (kg/m ²)
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64



Jointoiment fongicide et imperméable.

