

EUROCOLOR FLEX

**Morter de ciment acolorit, pel segellat de juntes de 0 a 16 mm.
Colors intensos i permanents.**



ATENCIÓ

EUROCOLOR FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ Afegint-hi més aigua de la indicada en les instruccions d'ús.
- ◆ Per juntes que hagin de ser resistents als àcids (Usar **CERPOXI**).
- ◆ Per juntes de dilatació (Usar **SELLALASTIC**).
- ◆ Mesclat amb aigües brutes o amb calç (els colors no serien correctes).

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Segellat de juntes de paviments i revestiments, tant en INTERIORS com EXTERIORS.
- ◆ Segellat de juntes de rajoles de València, mosaics, ceràmica, mosaic de vidre, gres extrusionat,...
- ◆ Rejuntat de totxos, pedres naturals, marbres, peces hidràuliques, terracotes, gres porcel·lànic,...
- ◆ Rejuntats de PISCINES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

EUROCOLOR FLEX és un morter de ciment, àrids d'estudiada granulometria, polímers sintètics i additius impermeabilitzants. Endureix **SENSE** produir fisures, **SENSE** eflorescències, té gran resistència i s'obtenen colors intensos. Les seves característiques **UNIQÜES** el diferencien per la seva:

- ◆ Excel·lent treballabilitat amb la llana de goma.
- ◆ Fàcil aplicació, neteja i manteniment.
- ◆ Rapidesa de fraguat.

- ◆ Acabat finíssim i colors intensos sense eflorescències.
- ◆ Gran resistència mecànica, adherència i impermeabilitat.
- ◆ No té retracció.
- ◆ Ens permet tenir només **UN ÚNIC STOCK** donat el seu rang d'aplicació.

COM S'USA

- ◆ **Preparació de les juntes:**
Prèviament a l'aplicació de l' **EUROCOLOR FLEX**, netejarem totes les juntes. És bàsic tenir unes juntes resistents, sòlides, sense pols, pintura, ceres, olis, grasses, ...
Quan la col·locació s'ha fet amb un ciment-cola ràpid, rejuntarem passades 4 hores; i si la col·locació s'ha fet amb ciment cola d'assecatge normal, el rejuntat s'ha



Rejuntat impermeable de piscines.

de fer passades 24 hores.

En juntes molt absorbents i seques o exposades al sol en èpoques càlides, les humitejarem prèviament, tenint en compte, que massa humitat o una temperatura fora del rang de +5°C a +35°C **no** garanteix **ni** una bona consistència **ni** una coloració regular.

◆ **Preparació de la mescla:**

Mesclar aproximadament 6,8 l. d'aigua neta amb 25 Kg. d' **EUROCOLOR FLEX**, fins la total homogeneïtzació; usar mesclador elèctric lent; deixar reposar 2 minuts; remesclar per tenir la massa a punt per usar-la.

◆ **Aplicació de la mescla:**

Re-omplir completament les juntes amb l'ajuda d'una espàtula de goma tipus **FIX-ESPATULA**, fent suficient pressió per omplir totes les cavitats existents, i recollir paulatinament tots els excessos amb la mateixa espàtula. **PASSADA MITJA HORA DES DE L'APLICACIÓ** farem l'acabat superficial de la junta i netejarem les peces amb una esponja lleugerament humida. En el mercat, i per grans superfícies, hi ha màquines rotatives amb discs especials per realitzar més ràpidament la col·locació i la neteja. (Consultar)

◆ **Precaucions:**

Per rejuntar paviments tipus terracota o peces amb superfícies absorbents, recomanem aplicar una capa protectora **prèvia** per **tancar** el porus i facilitar així la posterior neteja. Useu productes tipus **FIX-CERA** o **FIX-OIL**.

Sí queden petites restes de borada, en peces de tipus rugós, farem l'última neteja passats set dies des del rejuntat, usant àcids netejadors tipus **GRESNET** convenientment diluïts 1:10 amb aigua.



Rejuntat decoratiu en totes les situacions.

CONSUMS:

Tamany (mm.)	Gruixr (mm.)	Junta (mm.)	Rendiment (Kg/m ²)
100x200	8	4	0,96
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
200x400	10	15	2,25
250x250	12	10	1,92
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64
330x330	15	20	3,64

DADES TÈCNiques

DIRECTRIUS:

EN-13888

PRODUCTE:

- Tipus: CG2 W Ar
Material de rejuntat de ciment millorat amb característiques addicionals: alta resistència a la abrasió i absorció d'aigua reduïda.
- Densitat en pols: 1,3 g/cm³
- Toxicitat: Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.

APLICACIÓ:

- Inici del rejuntat en el cas d'haver usat:
 - ciment cola ràpid: a les 4 hores.
 - ciment cola normal: a les 24 hores.
- Aigua de la mescla: aprox. 6,8 litres / sac 25 Kg.
- Densitat de la mescla: 1,6 g/cm³
- Temperatura d'aplicació: + 5°C a + 35°C
- Vida útil: 1 hora
- Inici de la neteja: als 30 min. a +20°C
- Transitable pasades: 24 hores
- Enduriment final: 7 dies

RENDIMENTS FINALS:

- Resistència a la humetat: excel.lent
- Resistència a l'envelliment: excel.lent
- Resistència als dissolvents: excel.lent
- Resistència als àcids/àlcals: pobre
- Resistència a l'abrasió: - 1000 mm³
- Resistència a la flexió després del magatzematge en sec: ³ 3,5 N/mm²
- Resistència a la flexió després de cicles gel-desgel: ³ 3,5 N/mm²
- Resistència a la compressió després del magatzematge en sec: ³ 15 N/mm²
- Resistència a la compressió després de cicles gel-desgel: ³ 15 N/mm²
- Retracció: - 2 mm/m
- Absorció d'aigua després de 30 min.: - 2 g
- Absorció d'aigua després de 240 min.: - 5 g

MAGATZEMATGE:

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancats fins: 12 mesos

PRESENTACIÓ i COLORS:

Es suministra en: Sacs de 25 Kg. en color Blanc, Beige, Marró Mig, Marró Arena, Gris Clar, Gris Ciment, Antracita i Negre
Bosses de 5 Kg. en color Blanc, Beige, Marró Clar, Marró Fosc, Terracota, Gris Clar, Gris Ciment, Antracita, Negre, Blau Piscina, Verd Clar, Pedra, Visó, Verd Fosc, Marró Arena, Morat, Cobalt, Siena, Marrón Mig y Rubí.