

EUROCOLOR FLEX

Mortier pour le scellage des joints de 0 à 16 mm d'épaisseur. Couleurs intenses et permanentes.

Préparation des joints :

- ◆ Les joints doivent être propres et sans poussière.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- ◆ Laisser 24 heures entre le collage de la céramique et le jointoiment.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, mouiller les joints avec de l'eau avant de commencer le jointoiment.

Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 6,8 litres d'eau avec 25 kg de **EUROCOLOR FLEX**, ou mélanger 1,36 litres d'eau avec 5 kg de **EUROCOLOR FLEX**.
- ◆ Mélanger avec une perceuse électrique et un batteur.
- ◆ Mélanger trop rapidement peut entraîner des bulles à la surface des joints.
- ◆ Mélanger trop lentement ou à la main peut faire en sorte que le pigment qui donne sa couleur à la pâte ne se répartisse pas bien et le joint pourrait déteindre dans le futur.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau avec le mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.



ATTENTION :

EUROCOLOR FLEX ne doit pas être utilisé :

- ◆ Pour les joints résistant aux acides (utiliser **CERPOXI**).
- ◆ Pour les joints de dilatation (utiliser **SELLALASTIC**).
- ◆ Mélangé à de l'eau sale ou calcaire (des différences de couleurs apparaîtraient)



Disponible en sacs de 25 kg et en sachets de 5 kg.



Utiliser la **FIX-SPATULE** en caoutchouc.

Application du mélange :

- ◆ Remplir les joints avec la **FIX-SPATULE**.
- ◆ Faire plusieurs passages en diagonal sur les joints pour que la **FIX-SPATULE** ne heurte pas les côtés de la céramique.
- ◆ Au fur et à mesure que vous procédez au jointoiment, ramassez l'excès avec la **FIX-SPATULE**.

Nettoyage :

- ◆ Après 30 minutes, nettoyer les dalles avec la **FIX-ÉPONGE** ou la **FIX-TALOCHE DE NETTOYAGE**, légèrement humidifiée avec de l'eau.
- ◆ Si vous utilisez la **FIX-ÉPONGE**, celle-ci **NE** doit **PAS** être imbibée d'eau : elle ne doit être qu'humidifiée.
- ◆ Vous pouvez nettoyer les outils dans le seau spécial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Ne procédez qu'à un seul nettoyage : si vous nettoyez plusieurs fois, vous affaiblirez la couleur et la résistance du joint.


 Utiliser le **FIX-BUCKET** et la taloche de nettoyage.

Nettoyage final :

- ◆ Le lendemain, éliminer le voile de couleur avec un chiffon sec.
- ◆ Il n'est pas nécessaire d'utiliser autre chose : ni eau, ni lavette... uniquement un chiffon ou une éponge sèche.


 Utiliser la **FIX-TALOCHE DE NETTOYAGE**.

Nettoyage final des dalles rugueuses :

- ◆ 7 jours après le jointoiment, éliminer les résidus avec 1 part de l'acide **GRESNET** pour 10 parts d'eau.


 Si nécessaire, utiliser **GRESNET**.

CONSOUMATIONS :

Taille (mm)	Grosueur (mm)	Joint (mm)	Rendement (kg/m ²)
120 x 240	12	8	2,40
200 x 200	8	6	0,96
250 x 250	10	20	3,2
300 x 300	8	6	0,64



Jointoiment esthétiquement impeccable.