

FIX-CERA

Cera abrillantadora para barro, cotto, gres natural, piedras naturales.



ATENCIÓN

FIX-CERA no debe usarse:

- ◆ A temperaturas inferiores a 5°C
- ◆ En EXTERIORES.
- ◆ Para gres porcelánico natural.
- ◆ Adulterando la fórmula.

CONSUMO:

Según la absorción de la cerámica:
Aprox.: 5-6 lt./m².

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Barro, gres natural no esmaltado, piedras naturales, granito, mármol, terracotas manuales, barro mecánico, cotto,...
- ◆ Salas de estar, comedores, el hall, pasillos, dormitorios,...
- ◆ Aplicable exclusivamente en INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-CERA es una exclusiva mezcla de ceras y polímeros de última generación, que son rápidamente absorbidos por la pieza dando una textura suave, de aspecto semi-satinada y muy resistente al polvo.

FIX-CERA resiste bien al aceite y al agua, si bien el tratamiento específicamente hidro-oleo repelente es con **FIX-OIL**.

ALMACENAMIENTO:

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses. Preservar del hielo.

PRESENTACIÓN:

FIX-CERA se suministra en formatos de 1 l. y de 5 l.

BARRO DE INTERIORES:					
Barro	Pegado con mortero y pasados 40-50 días con cemento cola y pasados 15-20 días	Lavado con GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 agua	Enjuagar con agua	Invierno: pasados 8-10 días verano: pasados 5-6 días	FIX-CERA 5-6lt./100m ²
GRES NATURAL NO ESMALTADO EN INTERIORES:					
Gres natural no esmaltado	Pasados 7 días	Lavado con GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 agua	Enjuagar con agua	Pasados 2 días	FIX-CERA 5-6lt./100m ²
PIEDRAS NATURALES EN INTERIORES:					
Piedra natural	Lavado limpiador con	FIX-SABO	Enjuagar con agua	Dejar secar	FIX-CERA 5-6lt./100m ²

(Acabado semi-mate. / Aplicarlo con rodillo de lacar)

