

FIX-CERA

Cera abrillantadora pel fang, terracota, gres natural, pedres naturals.



ATENCIÓ

FIX-CERA no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures inferiors a 5°C
- ◆ En EXTERIORS.
- ◆ Per gres porcel·lànic natural.
- ◆ Modificant la fórmula.

CONSUM:

Segons l'absorció de la ceràmica:
Aprox.: 0,05-0,10 lt./m².

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Fang, gres natural no esmaltat, pedres naturals, granet, marbre, terracotes manuals, fang mecànic, cotto,...
- ◆ Sales d'estar, menjadors, el hall, passadissos, dormitoris,...
- ◆ Aplicable exclusivament en INTERIORS.

CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

FIX-CERA és una exclusiva mescla de ceras i polímers d'última generació, que són ràpidament absorbits per la peça donant una textura suau, d'aspecte semi-satinat i molt resistent a la pols.

FIX-CERA resisteix bé l'oli i l'aigua, si bé el tractament específicament hidro-òleo repel·lent és amb **FIX-OIL**.

MAGATZEMATGE:

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos. Eviteu les gelades.

PRESENTACIÓ:

FIX-CERA es subministra en formats de 1 l. i de 5 l.

FANG EN INTERIORS:

Fang	Enganxat amb morter i passats 40-50 dies amb ciment cola i passats 15-20 dies	Rentat amb GRESNET 25lt./100m ² diluit 1:5 aigua	Esbandir amb aigua	hivern: passats 8-10 dies estiu: passats 5-6 dies	FIX-CERA 5-6lt./100m ²
------	--	--	--------------------	--	--------------------------------------

GRES NATURAL NO ESMALTAT EN INTERIORS:

Gres natural no esmaltat	Passats 7 dies	Rentat amb GRESNET 25lt./100m ² diluit 1:5 aigua	Esbandir amb aigua	Passats 2 dies	FIX-CERA 5-6lt./100m ²
--------------------------	----------------	--	--------------------	----------------	--------------------------------------

PIEDRES NATURALS EN INTERIORS:

Pedra natural	Rentat amb	FIX-SABO	Esbandir amb aigua	Deixar assecar	FIX-CERA 5-6lt./100m ²
---------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------------------

(Acabat semi-mate. / Aplicar-ho amb rodet de lacar)

