

FIX-ENLUCIDO

Mortero ultra-fino para realizar enlucidos con inmejorable RESULTADO ESTÉTICO.



ATENCIÓN

Con **FIX-ENLUCIDO** no debemos:

- ◆ Adulterar su composición. Solo debemos añadirle agua.
- ◆ Añadir más agua que la indicada, significa aumentar sustancialmente los tiempos de secado, y rebaja las propiedades del producto.
- ◆ No aplicar **FIX-ENLUCIDO** sobre soportes muy secos en tiempo caluroso sin previamente humedecerlos adecuadamente.
- ◆ No usar **FIX-ENLUCIDO** para otros usos fuera de los indicados en esta ficha.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** no es un mortero de agarre: no es apto para pegar cerámica.
- ◆ No usarlo sobre yeso.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ **FIX-ENLUCIDO** es un mortero de formulación CONSTANTE. No tiene arcillas, no tiene cenizas, no tiene arenas expansivas,... Está concebido para aquellas **aplicaciones importantes** donde la durabilidad y la estética resultante sean imprescindibles.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** se puede usar como capa final después de haber aplicado **FIX-REVOCO** o **FIX-REPAR** y en general sobre cualquier hormigón, mortero o ladrillo, con el objetivo de conseguir una superficie lisa apta para recibir pintura, papel, cerámica, poliestireno, etc.
- ◆ Con **FIX-ENLUCIDO** podemos reparar pequeñas irregularidades superficiales como coqueas, huecos, pequeños nidos de grava, fisuras muertas, etc...
- ◆ Después de la aplicación de **FIX-ENLUCIDO** podemos pegar cerámica usando un cemento cola adecuado al tipo de cerámica a colocar.
- ◆ Es apto para usos en interior y en exterior.
- ◆ Con **FIX-ENLUCIDO** conseguimos:
 - Realizar enlucidos en paredes, **duros**

- Poder colocar **cerámica sobre estos enlucidos a las 24 horas**.
- Realizar enlucidos **sin contracción** con tiempo de trabajo normal y secado rápido.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** tiene una granulometría específica para la realización de enlucidos en paredes, si bien también es posible usarlo en pavimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-ENLUCIDO es un preparado con un elevadísimo porcentaje de polímeros de alta calidad. Su específica composición se caracteriza por:

- Secar sin producir fisuras.
 - Tener máxima adherencia.
 - Dejar una superficie ultra - fina.
 - Ser apto para recibir cerámica, pintura, monocapa,...
 - Tener máximas resistencias mecánicas.
- Además:
- Evitamos errores en obra: solo hay que añadirle agua y mezclar.
 - Es de muy agradable aplicación.
 - No se "pega" a las herramientas.
 - Tiene un buen pot-life.

APLICACIÓN

◆ Soporte:

- Con **FIX-ENLUCIDO** podemos realizar enlucidos sobre paredes de ladrillo, de hormigón, de mortero, de bloques de hormigón,...
- Estos soportes estarán en buenas condiciones, sin desconches, grietas, polvo, aceites desencofrantes, etc.
- Debemos comprobar SIEMPRE la absorción del soporte de la siguiente forma: mojarlo con una brocha, y



Reparar nidos de grava en el hormigón.

comprobar si al pasar la mano por encima ésta se nos humedece. Si es así, significa que el soporte no es absorbente, por tanto no lo humedecemos previamente. Si por el contrario, una vez mojado el soporte con la brocha, al pasar la mano ésta permanece seca, significa que el soporte sí es absorbente. En este caso debemos humedecer el soporte previamente a la colocación del **FIX-ENLUCIDO**.

◆ **Realización del mortero:**

El mezclado se realizará preferiblemente con una batidora eléctrica a bajo nº de r.p.m. durante 3 minutos.

El agua recomendada es del 16% sobre el peso del **FIX-ENLUCIDO**, es decir 4,0 litros de agua para cada saco de 25 Kg.

◆ **Aplicación de la mezcla:**

FIX-ENLUCIDO es de muy fácil aplicación con una llana fina o espátula. La aplicación se debe realizar de forma uniforme, pudiéndose conseguir la superficie requerida usando una esponja, un remolinador o similar.

Comentarios a tener en cuenta:

- Es siempre imprescindible respetar las juntas de dilatación dándoles continuidad en el enlucido. (consultar Dpto. Técnico)
- En tiempo caluroso la forma de alargar el "pot life" del producto es remezclándolo. Nunca añadiremos agua de más.



Ideal para enlucidos finos sobre hormigón.

CONSUMO:	
del FIX-ENLUCIDO :	de 1,1-1,3 Kg./m ² por mm. de grosor

TIEMPOS DE SECADO y HUMEDAD RESIDUAL:			
20°C y 60% Humedad:	24 h.	48 h.	7 días
	7,5	2,4	1,8
	(resultados en % de humedad residual en peso, medidos con higrómetro de carburo de calcio. El higrómetro de carburo es más fiable que el higrómetro de conductibilidad eléctrica ya que sus resultados son comparables bajo cualquier circunstancia)		

DATOS TÉCNICOS	
DIRECTRICES:	UNE-EN 998-1
PRODUCTO:	
• Tipo	GP - CS IV - W2 Hidrofugado Mortero de albañilería -Parte 1: mortero hidráulico apto para revocos y enlucidos.
• Densidad en polvo	1,8 g/cm ³
• Toxicidad	Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos
APLICACIÓN:	
• Agua de amasado:	4,0 litros / saco 25 Kg.
• Densidad de la mezcla:	1,9 g/cm ³ sin compactar
• Temperatura de aplicación:	+ 5°C a + 35°C
• Vida útil:	1 hora
• Deslizamiento:	- 0,5 mm.
• Espesor de capa:	- 10 mm.
• Transitable a las:	12 horas
RENDIMIENTOS FINALES:	
• Resistencia a la humedad:	excelente
• Resistencia al envejecimiento:	excelente
• Resistencia a los disolventes:	excelente
• Resistencia a los ácidos/álcalis:	pobre
• Rango de temperaturas:	de -30°C a +90°C.
• Absorción por capilaridad (EN 1015-18):	$c = 0,13 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5} < 0,2 \Rightarrow$ grupo W2
• Adhesión (EN 1015-12):	0,4 N/mm ² y rotura tipo A sobre hormigón.
• Resistencia a la compresión (EN 1015-11):	≥ 7,5 N/mm ²
• Reacción frente al fuego (EN 13501-1):	A 1
ALMACENAMIENTO:	
• En lugares cubiertos, secos y ventilados:	12 meses
PRESENTACIÓN:	
• Se suministra en:	Sacos de 25 Kg.