

FIX-ENLUCIDO

Morter ultra-fí per a realitzar LLISCATS d'immillorable RESULTAT ESTÈTIC.

Suports que són aptes per rebre el FIX-ENLUCIDO:

- ◆ Podem fer lliscats amb **FIX-ENLUCIDO** en parets de totxo, de formigó, de morter, de blocs de formigó,...
- ◆ Aquests suports han d'estar nets, ser resistents, no s'han de desfer, no han d'estar esquerdatats, etc.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació del suport:

El primer pas serà comprovar l'absorció del suport:

- ◆ ¿com fer-ho?:
 - mulli amb aigua el suport, usant un pinzell.
 - toqui amb la mà el suport: si la mà es mulla, **vagi en compte** de NO mullar el suport abans de fer el lliscat.
 - en canvi, si al tocar el suport, la mà NO es mulla, llavors, Sí s'ha de mullar el suport abans de fer el lliscat.
- ◆ ¿què s'ha de comprovar abans d'aplicar el **FIX-ENLUCIDO**?:
 - és important que el suport no tingui guix, ni escaiola, ni calç, ni pols, ni humitat excessiva, etc.



ATENCIÓ

- ◆ **FIX-ENLUCIDO** només s'ha de mesclar amb aigua. **NO** afegir-hi sorra.
- ◆ No usar **FIX-ENLUCIDO** per altres usos fora dels indicats.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** no és un morter per enganxar ceràmica.



Abans de fer res, comprovar l'absorció del suport.



Mesclar el producte amb batedora.

Preparació del morter FIX-ENLUCIDO:

- ◆ Mesclar 4,0 litres d'aigua amb cada 25 Kg de **Fix-Enlucido**.
- ◆ Mesclar lentament amb una batedora elèctrica durant 3 minuts.
- ◆ Mesclar fins aconseguir que el morter tingui una consistència molt similar a la que tindria un ciment cola bò. Si és precís, afegir-hi una mica més d'aigua, però mai en excés.

PRIMER PAS:

- ◆ Aplicar una primera mà de **FIX-ENLUCIDO** amb la part fina de la llana.



Primero dar una capa fina.

SEGON PAS:

- ◆ Amb la 1^a mà encara fresca, hi apliquem una altra capa de ciment fins aconseguir el gruix i l'acabat desitjat.



Aplicar una segona mà final.

ACABAT FINAL:

- ◆ Abans de que s'assequi, podem aconseguir la textura final que desitgem: podem usar una esponja o similar.



L'eina ens donarà la textura final.

IMPORTANT en temps calorós:

- ◆ Quan faci molta calor, la forma d'allargar el temps de vida del ciment, és remesclant-lo. **MAI** s'ha d'afegir més aigua.



Només remesclar. NO afegir més aigua.

CONSUM:

del **FIX-ENLUCIDO**: de 1,1-1,3 Kg./m² por mm. de gruix



Ideal per regularitzar nius de grava.

