

FIX-ENLUCIDO

Mortero ultra-fino para realizar ENLUCIDOS con inmejorable RESULTADO ESTETICO.

Soportes que son aptos para recibir FIX-ENLUCIDO:

- ◆ Podemos hacer enlucidos con **FIX-ENLUCIDO** en paredes de ladrillo, de hormigón, de mortero, de bloques de hormigón,...
- ◆ Estos soportes deben estar limpios, ser resistentes, no se deben deshacer, no deben estar agrietados, etc.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

Preparación del soporte:

El primer paso será comprobar la absorción del soporte:

- ◆ ¿cómo hacerlo?:
 - moje con agua el soporte, usando una brocha.
 - toque con la mano el soporte: si la mano se moja, **tenga cuidado** en NO humedecer el soporte antes de hacer el enlucido.
 - en cambio, si al tocar el soporte, la mano NO se moja, entonces, **SÍ** debe humedecer el soporte antes de hacer el enlucido.
- ◆ ¿qué hay que comprobar antes de aplicar **FIX-ENLUCIDO**?:
 - es importante que el soporte no tenga yeso, ni escayola, ni cal, ni polvo, ni humedad excesiva, etc.

ATENCIÓN

- ◆ **FIX-ENLUCIDO** sólo debe mezclarse con agua. **NO** añadir arena.
- ◆ No usar **FIX-ENLUCIDO** para otros usos fuera de los indicados.
- ◆ **FIX-ENLUCIDO** no es un mortero para pegar cerámica.



Antes de nada, comprobar la absorción del soporte.



Mezclar el producto con batidora.

Preparación del mortero FIX-ENLUCIDO:

- ◆ Mezclar 4,0 litros de agua con cada 25 Kg de **Fix-Enlucido**.
- ◆ Mezclar lentamente con una batidora eléctrica durante 3 minutos.
- ◆ Mezclar hasta conseguir que el mortero tenga una consistencia muy similar a la que tendría un cemento cola bueno. Si es preciso, añadir un poquito más de agua, pero nunca en exceso.

PRIMER PASO:

- ◆ Aplicar una primera mano de **FIX-ENLUCIDO** con la parte fina de la llana.



Primero dar una capa fina.

SEGUNDO PASO:

- ◆ Con la 1ª mano todavía fresca, le damos otra capa de cemento hasta conseguir el grosor y el acabado deseado.



Aplicar una segunda mano final.

ACABADO FINAL:

- ◆ Antes de que se seque, podemos conseguir la textura final que queramos: podemos usar esponja, un remolinador,...



La herramienta nos dará la textura final.

IMPORTANTE en tiempo caluroso:

- ◆ Cuando haga mucho calor, la forma de alargar el tiempo de vida del cemento, es remezclándolo. NUNCA deben añadir agua de más.



Solo remezclar. NO añadir más agua.

CONSUMO:

del **FIX-ENLUCIDO**: de 1,1-1,3 Kg./m² por mm. de grosor



Ideal para regularizar nidos de grava.

