

FIX-OIL

Tratamiento INCOLORO con efecto óleo e hidro-repelente para barro, gres natural, mármol, granito,...



ATENCIÓN:

FIX-OIL no debe usarse:

- ◆ A temperaturas inferiores a 5° C.
- ◆ Para gres porcelánico natural.
- ◆ Adulterando la fórmula.
- ◆ En depósitos o zonas de agua estancada.

CONSUMO:

Según la absorción y tipo de cerámica:
Aprox.: 0,15-0,18 lt./m².

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Barro, gres natural no esmaltado, piedras naturales, granito, mármol, terracotas manuales, barro mecánico, cotto,...
- ◆ Repelente a manchas de aceite, agua, suciedad,... Ideal para barbacoas, cocinas, terrazas, comedores...
- ◆ Aplicable en INTERIORES y EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-OIL es una mezcla incolora de polímeros de base siloxánica que impermeabiliza y da oleofugación a las superficies tratadas convenientemente. El efecto óleo e hidrorrepelente reduce la absorción superficial, permitiendo que las manchas de suciedad se puedan eliminar con mayor facilidad.

FIX-OIL no altera ni la textura ni el color de la pieza original.

ALMACENAMIENTO:

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses. Preservar del hielo.

PRESENTACIÓN:

FIX-OIL se suministra en formatos de 1 l. y de 5 l.

BARRO EN INTERIORES Y EXTERIORES:						1ª mano	2ª mano (recomendable)
Barro	Pegado con mortero y pasados 40-50 días con cemento cola y pasados 15-20 días	Lavado con GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 agua	Enjuagar con agua	Invierno: pasados 8-10 días verano: pasados 5-6 días	FIX-OIL 10-12lt./100m ²	Pasadas 24 h.	FIX-OIL 5-6lt./100m ²
GRES NATURAL NO ESMALTADO EN INTERIORES Y EXTERIORES:						1ª mano	2ª mano (recomendable)
Gres natural no esmaltado	Pasados 7 días	Lavado con GRESNET 25lt./100m ² diluido 1:5 agua	Enjuagar con agua	Pasados 2 días	FIX-OIL 10-12lt./100m ²	Pasadas 24 h.	FIX-OIL 5-6lt./100m ²
PIEDRAS NATURALES, GRANITO, MÁRMOL EN INTERIORES Y EXTERIORES:						1ª mano	2ª mano (recomendable)
Mármol, granito o piedra	Lavado limpiador con	FIX-SABO	Enjuagar con agua	Dejar secar	FIX-OIL mármol pulido:7-8lt./100m ² piedra:9-10lt./100m ²	Pasadas 24 h.	FIX-OIL mármol pulido:3-4lt./100m ² piedra:5lt./100m ²

(No altera ni el color ni la textura de la pieza tratada / Aplicarlo con rodillo de lacar)

