

FIX-REPAR

Morter predosificat de fraguat ràpid per a la reparació i sanejament del formigó.

Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o té parts trencades, el **FIX-REPAR** no quedarà ben adherit i l'aspecte i propietats finals de la reparació no compliran les expectatives.
- ◆ S'han de fer 3 passos fonamentals:
 - 1º.- eliminar tota la pols, greixos, pintures, troços trencats de formigó,...
 - 2º.- si hi ha armadura de ferro, hem de protegir-la de la futura oxidació amb el producte **FIX-REPAR ANTI-OXID**: l'aplicarem amb un pinzell i s'ha de deixar assecar 3 hores.
 - 3º.- si el suport de formigó està molt sec o estem en època molt calurosa, és bò remullar amb aigua la superfície abans d'usar el **FIX-REPAR**.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 3,8 litres d'aigua amb cada 25 Kgs. de **FIX-REPAR**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que apareixin bombolles en la massa, i mesclar a mà, provocarà que l'aigua no es distribueixi bé i la massa resultant no tindrà la qualitat correcta.



FIX-REPAR: morter aplicable amb paletí.



ATENCIÓ

FIX-REPAR no s'ha d'usar:

- ◆ mesclant-lo amb sorra, calç o ciment extres: provocarien degoteigs, despenjaments i falta d'adherència.
- ◆ en superfícies brutes.
- ◆ sense protegir prèviament els ferros amb **FIX-REPAR ANTI-OXID**.



Amb **FIX-REPAR** reparam estructures de formigó.

CONSUMS:

FIX-REPAR	19 Kg./m ² por cm. de gruix
FIX-REPAR ANTI-OXID	20 m ² /lt.

INSTRUCCIONS D'ÚS:



1 Sanejar el formigó i les armadures amb un raspall de pues metàl·lic.



2 Protegir els ferros de l'armadura pintant-los prèviament amb **FIX-REPAR ANTI-OXID**.



deixar assecat
mínim 3 hores



3 Apliquem el morter sense retracció **FIX-REPAR** per tal de re-fer la nostra estructura.

ALTRES POSSIBLES APLICACIONS AMB FIX-REPAR:



A Farcit amb morter **FIX-REPAR**, entre els tubs passants de P.V.C. i l'estructura portant de formigó.



B Reparació de **graons** o rampes de formigó sotmesos a tràfic intens.



C **Reparació vertical** de balcons, cornises, dintells, viges,...



D Reparació d'estructures de formigó que hagin d'estar **submergides en aigua**.



E Reparació de **pilars** estructurals, canals, ponts, paviments,...



F Reparació de defectes superficials com **coqueries** o nius de grava.

