

FIX-REVOCO

Morter pre-mesclat per a la realització d'ARREBOSSATS en parets. És un morter de QUALITAT CONSTANT, quan l'aplicació necessiti seguretat, durabilitat i rapidesa.

Suports aptes per rebre el FIX-REVOCO:

- ◆ Podem fer arrebossats amb **FIX-REVOCO**, en parets de totxo, de formigó, de morter, de blocs de formigó,...
- ◆ Aquests suports han d'estar nets, ser resistents, no s'han de desfer, no han d'estar esquerdatats, etc.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació del suport:

Escollir primer, quin dels següents dos casos és el seu:

- ◆ ¿està fent un **ARREBOSSAT en un local interior?**:
 - comprovi l'absorció del suport ¿com fer-ho?
 - mullit amb aigua el suport, usant un pinzell.
 - toqui amb la mà el suport: si la mà es mulla, **vagi en compte** i NO mulli el suport abans de fer l'arrebossat.
 - en canvi, si al tocar el suport, la mà NO es mulla, llavors, SÍ s'ha de mullar el suport abans de fer l'arrebossat.
- ◆ ¿està fent un **ARREBOSSAT en una piscina?**:
 - en aquests casos, si té dubte sobre l'absorció del suport, serà millor aplicar sense dubtar-ho, un **pont d'unió** previ mesclant 1 part de líquid adhesiu **PRIMFIX** i 1 part de ciment pórtland.

ATENCIÓ

- ◆ **FIX-REVOCO** només s'ha de mesclar amb aigua. NO afegir sorra.
- ◆ No usar **FIX-REVOCO** per altres usos fora dels recomanats.
- ◆ **FIX-REVOCO** no és un morter per enganxar ceràmica.



Pont d'unió: **PRIMFIX** + portland pur.



Morter de consistència "plàstica".

Preparació del morter FIX-REVOCO:

- ◆ Mesclar 2,5 litres d'aigua amb 25 Kg de **Fix-Revoco**.
- ◆ Mesclar en formigonera o amb un equip automàtic de bombeig-transport.
- ◆ Mesclar fins aconseguir que el morter tingui un aspecte similar a la "sorra mullada". Si és precís, afegiu una miqueta més d'aigua, però mai en excés.

1º PAS: MOLT IMPORTANT

- ◆ Aplicar **una primera mà** de **FIX-REVOCO** amb la part fina de la llana.



Primer aplicar una capa fina.

2º PAS: Repartir el morter

- ◆ Un cop estesa la capa fina anterior, ja només ens falta re-omplir l'espai entre dues mestres, i reglejar...



Re-omplir entre mestres.

3º PAS: Reglejar

- ◆ Com si fós un morter normal, reglejarem la superfície de forma tradicional.



Usar les eines de sempre.



Reglegem entre mestres.

4º PAS (opcional): Allisar

- ◆ Si volem que el **FIX-REVOCO** resulti el més fi possible, podem allisar-lo fàcilment amb una llana fina.



Si és precís, també podem allisar-lo.

CONSUM:

Pont d'unió (quan sigui precís)	Pòrtland: 0,2 Kg./m ² PRIMFIX: 0,2 lt./m ²
FIX-REVOCO	15-18 Kg./m ² por cm. de gruix (sempre depèn del grau de compactació)



Arrebossats de qualitat homogènia.

