

FIX-REVOCO

Mortero pre-mezclado para la realización de REVOCOS y FONDOS de piscinas. Es un mortero de CALIDAD CONSTANTE, cuando la aplicación requiera seguridad, durabilidad y rapidez.

Soportes que son aptos para recibir FIX-REVOCO:

- ◆ Podemos hacer revocos o soleras con **FIX-REVOCO** sobre hormigón o gunita de espesor igual o inferior a 25 mm.
- ◆ Estos soportes deben estar limpios, ser resistentes, no se deben deshacer, no deben estar agrietados, etc.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

Preparación del soporte:

En piscinas siempre será imprescindible aplicar previamente una lechada de agarre:

- ◆ Esta **lechada de agarre** previa se prepara mezclando 1 parte del líquido adhesivo **PRIMFIX** y 1 parte de cemento pórtland.
- ◆ Mezclar preferiblemente con un batidor eléctrico.
- ◆ La **lechada de agarre** se aplica con una brocha, con un rodillo, etc. de forma continua y uniforme.
- ◆ Mientras la **lechada de agarre** esté **todavía húmeda** realizar el recredido con **FIX-REVOCO**.



ATENCIÓN

- ◆ **FIX-REVOCO** sólo debe mezclarse con agua. **NO** añadir arena.
- ◆ No usar **FIX-REVOCO** para otros usos fuera de los indicados.
- ◆ **FIX-REVOCO** no es un mortero para pegar cerámica.



Lechada de agarre: **PRIMFIX** + portland puro.



Mortero de consistencia "plástica".

Preparación del mortero FIX-REVOCO:

- ◆ Mezclar 2,5 litros de agua con 25 Kg de **FIX-REVOCO**.
- ◆ Mezclar en una hormigonera o con una mezcladora.
- ◆ Mezclar hasta conseguir que el mortero tenga una consistencia plástica y sea muy agradable al tacto. Si es preciso, añadir un poquito más de agua, pero nunca en exceso.

1º PASO: IMPRESCINDIBLE

- ◆ Aplicar **la lechada de agarre** con una brocha, rodillo o similar y mientras esté todavía húmeda, realizamos el siguiente paso:



Lechada de agarre: **PRIMFIX** + portland

2º PASO: Repartir el mortero

- ◆ Aplicar **una primera mano de FIX-REVOCO** con la parte fina de la llana.
- ◆ Una vez extendida la capita fina anterior, ya sólo nos queda rellenar el espacio entre dos maestras, y reglear...



Primero dar una capa fina.

3º PASO: Reglear

- ◆ Como si fuera un mortero normal, reglaremos la superficie de forma tradicional.



Usar las herramientas de siempre.



Reglamos entre maestras.

4º PASO (opcional): Alisar

- ◆ Si queremos que el **FIX-REVOCO** resulte lo más fino posible, podemos alisarlo fácilmente con una llana fina.



Si es preciso, también podemos alisarlo.

CONSUMO:

Lechada de agarre (cuando sea preciso)	Pórtland: 0,2 Kg./m ² PRIMFIX : 0,2 lt./m ²
FIX-REVOCO	15-18 Kg./m ² por cm. de espesor (siempre dependiendo del grado de compactación)



Revocos de calidad homogénea.

