

FIX-REVOCO

Argamassa pré-misturada para a realização de REBOCOS e FUNDOS de piscinas. É uma argamassa de QUALIDADE CONSTANTE, quando a aplicação requerer segurança, durabilidade e rapidez.

Suportes adequados para receber FIX-REVOCO:

- ◆ É possível fazer rebocos ou soleiras com FIX-REVOCO em betão ou gunite com uma espessura igual ou inferior a 25 mm.
- ◆ Estes suportes devem estar limpos, ser resistentes, não devem desfazer-se, não devem conter fissuras, etc.
- ◆ A temperatura ambiente deve situar-se entre +5°C e +35°C.

Preparação do suporte:

Em piscinas é sempre imprescindível aplicar previamente uma calda de aderência:

- ◆ Esta calda de aderência prévia é preparada com uma mistura de 1 parte do líquido adesivo PRIMFIX e 1 parte de cimento Portland.
- ◆ Misturar de preferência com um batedor eléctrico.
- ◆ A calda de aderência é aplicada com uma trincha, rolo, etc. de forma contínua e uniforme.
- ◆ Enquanto a calda de aderência ainda estiver húmida, colocar a camada adicional com FIX-REVOCO.



ATENÇÃO

- ◆ O FIX-REVOCO só deve ser misturado com água. NÃO adicionar areia.
- ◆ Não utilizar FIX-REVOCO para outras utilizações para além das indicadas.
- ◆ FIX-REVOCO não é uma argamassa para colagem de cerâmica.



Calda de aderência: PRIMFIX + Portland puro.



Argamassa de consistência "plástica".

Preparação da argamassa FIX-REVOCO:

- ◆ Misturar 2,5 litros de água com 25 kg de FIX-REVOCO.
- ◆ Misturar numa betoneira ou com um misturador.
- ◆ Misturar até conseguir que a argamassa tenha uma consistência plástica e seja muito agradável ao tacto. Se for necessário, adicionar um pouco mais de água, mas nunca em excesso.

1º PASSO: IMPRESCINDÍVEL

- ◆ Aplicar a calda de aderência com uma trincha, rolo ou ferramenta semelhante e enquanto esta ainda estiver húmida, realizar o seguinte passo:



Calda de aderência: **PRIMFIX** + Portland

2º PASSO: Espalhar a argamassa

- ◆ Aplicar uma primeira demão de **FIX-REVOCO** com a parte fina da talocha.
- ◆ Uma vez estendida a camada fina anterior, só falta preencher o espaço entre duas linhas mestras e nivelar....



Em primeiro lugar, aplicar uma camada fina.

3º PASSO: Nivelar

- ◆ Deve nivelar a superfície de forma tradicional como se fosse uma argamassa normal.



Utilizar as ferramentas habituais.



Nivele entre as linhas mestras.

4º PASSO (opcional): Alisar

- ◆ Si pretender que o **FIX-REVOCO** fique o mais fino possível, pode facilmente alisá-lo com uma talocha fina.



Se necessário, também pode alisá-la.

CONSUMO:

Calda de aderência (quando for necessário)	Portland: 0,2 kg./m ² PRIMFIX : 0,2 lt./m ²
FIX-REVOCO	15-18 kg./m ² por cm de espessura (sempre dependendo do grau de compactação)



Rebocos de qualidade homogénea.

