

FIX-REVOCO

Malta premiscelata per la realizzazione di INTONACATURE e PAVIMENTAZIONI di piscine. Malta di QUALITÀ COSTANTE, per applicazioni che richiedono sicurezza, resistenza e rapidità.

Supporti idonei all'applicazione di FIX-REVOCO:

- ◆ È possibile procedere a intonacature o pavimentazioni con **FIX-REVOCO** su cemento o gunite di spessore pari o inferiore a 25 mm.
- ◆ Tali supporti devono risultare puliti, resistenti e non devono sgretolarsi o creparsi, ecc.
- ◆ La temperatura ambiente deve risultare compresa tra +5°C e +35°C.

Preparazione del supporto:

All'interno delle piscine, è sempre necessaria la previa applicazione di una malta di aderenza:

- ◆ La malta di aderenza previa si prepara impastando 1 percentuale di liquido adesivo **PRIMFIX** e 1 percentuale di cemento portland.
- ◆ Impastare preferibilmente con un miscelatore elettrico.
- ◆ La malta di aderenza deve essere applicata con un pennello, un rullo, ecc. in modo continuo e uniforme.
- ◆ Mentre la malta di aderenza è ancora umida, procedere all'applicazione incrociata con **FIX-REVOCO**.



ATTENZIONE

- ◆ Impastare **FIX-REVOCO** solo con acqua. **NON** aggiungere sabbia.
- ◆ Non utilizzare **FIX-REVOCO** per finalità diverse da quelle indicate.
- ◆ **FIX-REVOCO** non è una malta consigliata per l'incollaggio di ceramica.



Malta di aderenza: **PRIMFIX** + portland puro.



Malta dalla consistenza "plastica".

Preparazione della malta FIX-REVOCO:

- ◆ Impastare 2,5 litri d'acqua con 25 kg di **FIX-REVOCO**.
- ◆ Impastare all'interno di una betoniera o utilizzare un miscelatore.
- ◆ Mescolare il materiale fino a ottenere una malta dalla consistenza plastica e gradevole al tatto. Ove necessario, aggiungere una piccola quantità d'acqua, senza mai eccedere il minimo indispensabile.

1° PASSO: IMPRESCINDIBILE

- ◆ Applicare la malta di aderenza con un pennello, un rullo o un attrezzo simile e quando la malta è ancora umida, procediamo al passo seguente:



Malta di aderenza: **PRIMFIX** + portland

2° PASSO: Ripartizione della malta

- ◆ Applicare una prima mano di **FIX-REVOCO** con la parte sottile della cazzuola.
- ◆ Una volta applicato il sottile strato anteriore, non si dovrà far altro che riempire lo spazio presente tra due maestre e livellare....



Applicare anzitutto uno strato sottile.

3° PASSO: Livellamento

- ◆ Come per la malta standard, livellare la superficie in modo tradizionale.



Utilizzare gli attrezzi standard.



Livellare tra maestre.

4° PASSO (facoltativo): Levigazione

- ◆ Per ottenere un **FIX-REVOCO** quanto più possibile sottile, è possibile levigarlo in tutta semplicità con una cazzuola sottile.



Ove necessario, livellare il materiale.

CONSUMO:

Malta di aderenza (ove necessario)	Portland: 0,2 kg./m ² PRIMFIX : 0,2 lt./m ²
FIX-REVOCO	15-18 kg./m ² per cm. di spessore (a seconda del livello di compattazione)



Intonaci di qualità omogenea.

