

FIX-REVOCO

Morter pre-mesclat per a la realització d'ARREBOSSATS i FONDS de les piscines. És un morter de QUALITAT CONSTANT, quan l'aplicació necessiti seguretat, durabilitat i rapidesa.

Suports aptes per rebre el FIX-REVOCO:

- ◆ Podem fer arrebossats o soleres amb **FIX-REVOCO** a sobre de formigó o gunite de gruix igual o inferior a 25mm
- ◆ Aquests suports han d'estar nets, ser resistents, no s'han de desfer, no han d'estar esquerdats, etc.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació del suport:

En piscines sempre serà imprescindible aplicar prèviament una borada d'adhesió:

- ◆ Aquesta **borada d'adhesió** prèvia es prepara mesclant 1 part del líquid adhesiu **PRIMFIX** i 1 part de ciment pórtland.
- ◆ Mesclar preferiblement amb un trepant elèctric.
- ◆ La **borada d'adhesió** s'aplica amb un pinzell, amb un rodet, etc. de forma continua i uniforme.
- ◆ Mentre la **borada d'adhesió** estigui encara humida fer el recrescut amb el **FIX-REVOCO**.



ATENCIÓ

- ◆ **FIX-REVOCO** només s'ha de mesclar amb aigua. NO afegir sorra.
- ◆ No usar **FIX-REVOCO** per altres usos fora dels recomanats.
- ◆ **FIX-REVOCO** no és un morter per enganxar ceràmica.



Borada d'unió: **PRIMFIX** + portland pur.



Morter de consistència "plàstica".

Preparació del morter FIX-REVOCO:

- ◆ Mesclar 2,5 litres d'aigua amb 25 Kg de **Fix-Revoco**.
- ◆ Mesclar en formigonera o amb un equip automàtic de bombeig-transport.
- ◆ Mesclar fins aconseguir que el morter tingui una consistència plàstica i sigui molt agradable al tacte. Si és precís, afegiu una miqueta més d'aigua, però mai en excés.

1º PAS: IMPRESCINDIBLE

- ◆ Aplicar **una borada d'adhesió** amb un pinzell, rodet o similar i mentres estigui encara humida, realitzar el següent pas:


 Borada d'adhesió: **PRIMFIX** + portland

2º PAS: Repartir el morter

- ◆ Aplicar **una primera mà de FIX-REVOCO** amb la part fina de la llana.
- ◆ Un cop estesa la capa fina anterior, ja només ens falta re-omplir l'espai entre dues mestres, i reglejar...



Primer aplicar una capa fina.

3º PAS: Reglejar

- ◆ Com si fós un morter normal, reglejarem la superfície de forma tradicional.



Usar les eines de sempre.



Reglegem entre mestres.

4º PAS (opcional): Allisar

- ◆ Si volem que el **FIX-REVOCO** resulti el més fi possible, podem allisar-lo fàcilment amb una llana fina.



Si és precís, també podem allisar-lo.

CONSUM:

Pont d'unió (quan sigui precís)	Pòrtland: 0,2 Kg./m ² PRIMFIX: 0,2 lt./m ²
FIX-REVOCO	15-18 Kg./m ² por cm. de gruix (sempre depèn del grau de compactació)



Arrebossats de qualitat homogènia.

