

FIX-TERRATS

Peinture élastique pour l'imperméabilisation de terrasses extérieures non fréquentées.

Préparation du support :

- ◆ Le succès de ce produit commence par une bonne préparation du support : si le support est sale ou cassé, ni l'imperméabilisation, ni l'aspect final ne vous satisferont.
- ◆ Il faut réparer toutes les irrégularités, au préalable avec **FIX-REPAR**, et laisser sécher au minimum 24 heures.
- ◆ Sur les tuiles creuses ou la céramique, il n'est pas nécessaire de donner une première couche, mais sur des supports absorbants comme le béton, le mortier... il faut passer une première couche de **FIX-TERRATS** avec de l'eau.
- ◆ **TRÈS IMPORTANT** : la terrasse doit avoir au minimum une pente de 1%. S'il s'agit d'une terrasse plate, vous devrez l'imperméabiliser avec **FIXAQUA FILM**.

Préparation du mélange :

- ◆ **FIX-TERRATS** est une peinture qui est déjà prête à l'emploi.
- ◆ Ouvrir le pot et mélanger le contenu pour l'homogénéiser.
- ◆ **NE JAMAIS** ajouter d'eau, de sable ou de dissolvant...



ATTENTION :

FIX-TERRATS ne doit pas être utilisé :

- ◆ Lorsqu'il est sur le point de pleuvoir.
- ◆ Avec des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +40°C.
- ◆ Lorsque la finition est de la céramique.
- ◆ Sur des terrasses sans un minimum de pente.



Idéal pour sceller le raccord cheminée - toit.



Utiliser un rouleau à poil court.

CONSOMMATIONS :

Comme première couche	1 kg/m ² de FIX-TERRATS + 2 litres/m ² d'eau
Pour chaque couche	1-1,5 kg/m ² de FIX-TERRATS par couche selon la rugosité du support

Instructions d'utilisation :

FIXCER

PEINTURES IMPERMÉABLES



- Sur des supports absorbants, appliquer d'abord un mélange avec deux parts d'eau et une part de **FIX-TERRATS**.



- Passer une 1^{ère} couche de **FIX-TERRATS** gris avec un rouleau à poil court et alors que cette 1^{ère} couche est encore humide...



- ... mettre un voile de fibre de verre pour améliorer la force à la traction du **FIX-TERRATS**.



- Immédiatement après la 1^{ère} couche, appliquer un peu plus de **FIX-TERRATS** sur le voile en fibre de verre.



- Après 24 heures, passer la 2^{ème} couche avec la couleur rouge choisie.



- **Résultat final** : votre terrasse ou toiture inclinée sera parfaitement imperméabilisée.

