

FIX-TERRATS

Pittura elastica per l'impermeabilizzazione di terrazze esterne non transitabili.



ATTENZIONE

FIX-TERRATS non deve essere usato:

- ◆ In caso di pioggia imminente.
- ◆ Su superfici con temperatura superiore a +45°C a causa dell'irraggiamento solare.
- ◆ In caso di basse temperature. Per una corretta polimerizzazione la temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C.
- ◆ Su terrazze in cui verrà eseguita poi la posa di piastrelle in ceramica.
- ◆ In magazzini, piscine, serre, laghetti, dighe, ecc. ed in caso di contenimento di acqua ferma in generale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ◆ Pittura per l'impermeabilizzazione di rivestimenti e terrazze esterne non transitabili.
- ◆ Permette un transito puramente domestico per revisioni sporadiche dell'antenna della TV, per piccole riparazioni all'esterno, per stendere la biancheria, ecc.
- ◆ Impermeabilizzazione di arcate, travi a mensola, pensiline, muretti, finiture, terrazze, parapetti,...
- ◆ Impermeabilizzazione di rivestimenti in fibrocemento.
- ◆ Impermeabilizzazione di tegole, mattoni, fondi di malta e di calcestruzzo.
- ◆ In generale permette di impermeabilizzare contro la pioggia qualsiasi elemento esterno dotato di una pendenza sufficiente a consentire la naturale evacuazione dell'acqua.
- ◆ Ed inoltre il risanamento, la riparazione, insomma il ripristino dell'impermeabilizzazione di rivestimenti, tetti piani, terrazze, ecc.
- ◆ Può anche essere utilizzato come pittura per la protezione del calcestruzzo contro la sua naturale carbonificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-TERRATS è una pittura fluida monocomponente pronta all'uso di facile applicazione. Ha una formulazione a base di polimeri elastici che asciugandosi generano una superficie liscia, priva di sovrapposizioni, impermeabile all'acqua, resistente ai raggi UV, ai fumi, al gelo, ecc.

Di alta qualità: per gli usi di cui sopra risulta largamente conforme alle normative più esigenti. Inoltre, grazie alla sua particolare formulazione, è possibile applicare questo prodotto con il pennello, il rullo o con airless.



Sovrapposizione tetto-camino

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ **Preparazione del supporto:**
Una corretta bonifica generale del supporto, eseguita fin nei minimi dettagli, è la migliore garanzia per assicurare un'impermeabilizzazione di lunga durata. Il procedimento si articola in cinque fasi:
 - 1°) Eliminare tutti i resti di calcestruzzo o di tavelle logorate, sconnessi, non molto solidi e che si sgretolano facilmente, ecc. Eliminare anche ogni traccia di polvere, umidità, pittura, cera, disarmani, ecc.
 - 2°) Utilizzare **FIX-REPAR** per riparare le crepe dell'intonaco, buchi o cavità presenti sulla superficie da impermeabilizzare. In tutti questi casi fare asciugare **FIX-REPAR** per 24 ore.
 - 3°) **IMPORTANTISSIMO:** verificare che ci sia una pendenza sufficiente da permettere il naturale scolo dell'acqua piovana. La suddetta pendenza non dovrà mai essere inferiore all'1%.
 - 4°) Il supporto da trattare può essere leggermente umido, ma assolutamente non impregnato d'acqua. In quest'ultimo caso, sarà necessario farlo asciugare.
 - 5°) I giunti di dilatazione o le possibili fessure eventualmente presenti sulla

superficie da impermeabilizzare dovranno essere prima sigillate con il nastro autoadesivo ed ultraelastico **FIX-BANDA**. Per far aderire **FIX-BANDA** in totale sicurezza sui bordi del giunto o della fessura in questione, sarà sufficiente togliere la carta protettiva.

◆ **Applicazione dell'impasto:**

Esistono due tipi di applicazione a seconda del supporto da impermeabilizzare:

- supporti ad alto potere assorbente, come il calcestruzzo, la malta, il fibrocemento, ecc.
- supporti a basso potere assorbente, come le tavelle, la ceramica vecchia, ecc.

◆ **Applicazione su supporti ad alto potere assorbente:**

Come prima cosa si eseguirà un'imprimatura con una miscela composta da 2 parti di acqua pulita e 1 parte di **FIX-TERRATS**.

Una volta asciugata l'imprimatura, si daranno 2 mani di **FIX-TERRATS** utilizzando un pennello, un rullo di lana o con airless. Tra la 1ª e la 2ª mano, quando la 1ª è ancora umida, è possibile rafforzare l'impermeabilizzazione interponendo uno strato o un velo di fibra di vetro o di un altro sostegno simile.

◆ **Applicazione su supporti a basso potere assorbente:**

In tutti questi casi non eseguire imprimatura. Si applicheranno direttamente 2 mani di **FIX-TERRATS** utilizzando gli strumenti di cui sopra.

◆ **Tempi di asciugatura tra uno strato e l'altro:**

In linea di massima, è sempre bene attendere 24 ore tra uno strato e l'altro o tra l'applicazione dell'imprimatura ed il 1° strato; tuttavia in periodi molto caldi il tempo di attesa si può considerevolmente ridurre, fino ad applicare il primo strato la mattina ed il secondo in tarda serata.

◆ **Aumento della resistenza alla trazione dell'impermeabilizzazi:**

In generale, è consigliabile (ma non obbligatorio) interporre sempre uno strato o un velo di fibra di vetro o di un altro sostegno tra la 1ª e la 2ª mano, in modo da migliorare la resistenza alla trazione dello strato impermeabile ottenuto. Il sostegno aggiuntivo viene steso dopo l'applicazione della 1ª mano, quando è ancora fresca.

CONSUMI:	
Imprimatura	1 kg/m ²
Ulteriori strati	1-1,5 kg/m ² a strato (a seconda di quanto sia ruvida la superficie da trattare)

DATI TECNICI	
NORMATIVE:	UNE 53.413
PRODOTTO:	
• Tipo:	Polimeri sintetici a dispersione acquosa.
• Come si presenta	Pasta fluida
• Densità	1,5 g/cm ³
• Tossicità	NESSUNA
• Infiammabilità	NESSUNA
APPLICAZIONE:	
• Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 35°C
• Tempo di asciugatura al tatto:	30 min. (23°C)
• Tempo di asciugatura totale:	24 horas (23°C)
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Allungamento a rottura:	min. 250%
• Resistenza alla trazione:	min. 15 N/mm ²
• Flessibilità a basse temperature (-5°C):	assenza di rotture e crepe a 180°
• Invecchiamento precoce:	assenza di bolle e crepe dopo 1000 h
• Assorbimento dell'acqua:	0%
• Permeabilità al vapore acqueo:	4,3 g/m ²
• Lavabilità Gardner:	regolare a 100 cicli
STOCCAGGIO:	
• Al coperto, in luoghi asciutti al riparo da fonti di calore e dal gelo, ben chiuso nella confezione originale:	12 mesi
COME SI PRESENTA:	
• E' disponibile in:	Secchi da 1, 10 e 25 kg, nei colori Grigio e Rosso.

- ◆ **Avvertenza per i professionisti:** **FIX-TERRATS** è disponibile in Grigio e Rosso. Se per esempio la terrazza in questione deve essere rossa, si consiglia di applicare una 1ª mano di Grigio e la

2ª di Rosso. Solo in questo modo si avrà la certezza che la 2ª mano sia stata applicata in modo uniforme ed in tutta la terrazza.



Applicazione della 1ª mano



Una volta trascorse 24 ore applicare la 2ª mano