

Nombre del producto**FIXACER 15 mm.****Nombre y dirección del fabricante**

Fixcer Products, S.A.
 Ctra. Sant Cugat, Km 3
 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Telf. 93 580 20 00 Fax 93 580 15 51

Planta: Avda. Gaudí, 15 – Pol. Ind. Rubí Sur – 08191 Rubí (Barcelona)

Descripción del producto

Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso para el pegado de azulejo y gres en pavimentos y revestimientos en interiores.

Identificación: C1 T

Usos: Cemento cola universal para el pegado de azulejos, mosaicos y gres. Colocación de cerámica en soportes de mortero en interiores en pavimentos y revestimientos especialmente en capa gruesa.

CE Año: 08	Norma de referencia: EN 12004 para azulejo y gres Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso Usos previstos: baldosas para suelos y paredes, en capa gruesa, en interiores.	
Nombre y dirección del fabricante: <p style="text-align: center;">FIXCER PRODUCTS, S.A. Ctra. Sant Cugat, Km 3 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)</p>		
Lista de características	Valores declarados	Métodos de ensayo
Adherencia <i>Resistencia a la tracción</i>	- adherencia inicial: Tipo C1 de la EN 12004	EN 1348 apartado 8.2
Durabilidad		
Acción de envejecimiento con calor	- adherencia después de envejecimiento con calor: Tipo C1 de la EN 12004	EN 1348 apartado 8.4
Acción de humedad con agua	- adherencia después de inmersión en agua: Tipo C1 de la EN 12004	EN 1348 apartado 8.3
Ciclo hielo/deshielo	- adherencia después de ciclos hielo/deshielo: Tipo C1 de la EN 12004	EN 1348 apartado 8.5

Disposiciones del producto

Adherencia inicial:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con gres según EN 1348 apartado 8.2

Adherencia después de envejecimiento con calor:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con gres según EN 1348 apartado 8.4

Adherencia después de inmersión en agua:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con gres según EN 1348 apartado 8.3

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, con gres según EN 1348 apartado 8.5

Tiempo abierto: adherencia:

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ después de 20 min, según EN 1346

Deslizamiento:

$\leq 0,5 \text{ mm}$, con gres según EN 1308

Nota: para usos en exterior, mezclar el Fixacer 15mm con el aditivo líquido Adiflex.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jordi Coloma', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large initial 'J'.

JORDI COLOMA
Gerente
FIXCER PRODUCTS, S.A.