

FIXACER EXTRA

Ciment cola per la FIXACIÓ de rajoles de València, i ceràmica d'absorció >3% en paviments exteriors.



ATENCIÓ

FIXACER extra no s'ha d'usar:

- ◆ En FAÇANES EXTERIORS (usar **FIXAGRES FLEX**)
- ◆ En parets prefabricades.
- ◆ En parets de guix o Pladur no hidrofugat (usar **FIXACER ESPECIAL GUIX**).
- ◆ Per enganxar marbres de gran tamany (usar **TECNOFLEX CAPA GRUESA**).
- ◆ Per enganxar gres porcel·lànic (usar **FIXAGRES FLEX**).
- ◆ Per enganxar peces no absorbents sobre suports no absorbents (usar **TECNOFLEX**).
- ◆ En instal·lacions de calefacció encastrada en el forjat (usar **FIXACER + ADIFLEX** o **TECNOFLEX**)

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de ceràmica amb absorció >3% en paviments i revestiments INTERIORS i en paviments EXTERIORS.
- ◆ Col·locació de ceràmica porosa de pasta vermella o blanca, mosaics porosos en paper o malla, rajols, etc., sobre suports de morter, enfoscats, arrebossats tipus **FIX-REVOCO**, mosaics, fibrociment, pedra artificial, lloses flotants reforçades i ja fraguades tipus **RECCEM PRE-MIX**, Pladur hidrofugat, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

FIXACER EXTRA és un ciment-cola blanc o gris, formulat a base de ciment, àrids finament granulats i seleccionats, i additius sintètics que, amassats amb aigua, donen un ciment de fàcil treballabilitat amb la llana dentada, millorada retenció d'aigua i elevada adhesivitat per peces d'absorció >3%.



Pegado seguro y duradero.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o exposats al sol en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar amb aigua neta fins homogeneitzar-lo (4,8 litres d'aigua pel sac de color gris o 5,1 litres pel color blanc); usar un mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i re-mesclar per tenir la pasta llesta per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
Usar preferentment llana dentada, amb dents segons el tamany de la peça a aplicar.
No és necessari humitejar les peces abans de col·locar-les. En aplicacions exteriors o en el cas de tenir peces de més de 40x40, usar la tècnica de doble encolat.



En peces amb cola de milà és també imprescindible.

Controlar en tot moment la no formació de capa superficial tocant-ho amb els dits. Si s'hagués format, hem de re-pentinar el ciment amb la llana dentada (no remullar-ho MAI amb aigua).

Sempre farem pressió sobre de la peça per tal d'assegurar una correcta adhesió. Massisseu les peces amb un martell de goma.

◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicarem **SELLALASTIC**.



Usar mesclador elèctric lent.



Per peces d'absorció >3% en paviments exteriors.

CONSUMS:		
Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins a 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADES TÈCNiques	
DIRECTRIUS:	EN-12.004
PRODUCTE:	
• Tipus:	C1 T - en rajols: adhesiu cimentós de fraguat normal i lliscament reduït, per paviments i revestiments. No apte per usos exteriors extrems.
• Densitat de la pols:	1,7 g/cm ³
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb la pell i els ulls
APLICACIÓ:	
• Aigua de la mescla:	Gris: 4,8 litres / sac 25 Kg. Blanc: 5,1 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,5 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	20 min.
• Temps per ajustar:	45 min.
• Vida útil:	2 hora
• Gruix de la capa:	≤ 10 mm.
• Rejuntat a les:	24 hores
• Transitible a les:	48 hores
RENDIMENTS FINALS:	
• Resistència a la humitat:	excel.lent
• Resistència a l'envelliment	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent
• Flexibilitat:	normal
• Adherència inicial:	≥ 0,5 N/mm ²
• Adherència després d'inmersió en aigua:	≥ 0,5 N/mm ²
• Adherència després d'envelliment amb calor:	≥ 0,5 N/mm ²
• Adherència després de cicles gel-desgel:	≥ 0,5 N/mm ²
• Temps obert: adherència (20min):	≥ 0,5 N/mm ²
EMMAGATZEMATGE:	
• En llocs oberts, secs i ventilats:	12 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	Sacs de 25 Kg. en Gris i Blanc.