

FIXACER

Ciment cola per a la **FIXACIÓ DE RAJOLES DE VALÈNCIA** i ceràmica d'absorció **>3%** en interiors.



ATENCIÓ

FIXACER no s'ha d'usar:

- ◆ En EXTERIORS (usar **FIXACER + ADIFLEX** o **FIXAGRES FLEX**)
- ◆ En parets prefabricades.
- ◆ En parets de guix o Pladur no hidrofugat (usar **FIXACER ESPECIAL GUIX**).
- ◆ Per enganxar peces o marbres de gran tamany (usar **FIXACER + ADIFLEX** o **TECNOFLEX CAPA GRUIXUDA**).
- ◆ Per enganxar gres porcel·lànic (Usar **FIXAGRES FLEX**).
- ◆ Per enganxar peces no absorbents sobre suports no absorbent (usar **TECNOFLEX**).
- ◆ En instal·lacions de calefacció encastrada en el forja (usar **FIXACER + ADIFLEX** o **TECNOFLEX**)

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de peces ceràmiques i mosaics, d'absorció $>3\%$ en paviments i revestiments, en INTERIORS.
- ◆ Col·locació de peces de ceràmica de pasta roja o blanca, mosaics ceràmics en paper o xarxa, gres extrusionat, etc., sobre suports de morter, enfoscats, arrebossats tipus **FIX-REVOCO**, mosaics, fibrociment, pedra artificial, recrescuts flotants reforçades i ja fraguades tipus **RECRECEM PREMIX**, Pladur hidrofugat, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

FIXACER és un ciment-cola blanc o gris, formulat amb ciment, àrids finament tamitzats i seleccionats, i additius sintètics que, mesclats amb aigua ens dóna un ciment de fàcil treballabilitat amb la llana dentada, millorada retenció d'aigua i elevada adhesivitat per peces d'absorció $>3\%$.



Pegado seguro de azulejo sobre enfoscado.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar amb aigua neta fins homogeneitzar-lo (4,7 litres d'aigua per sac pel color gris o 5,0 litres pel color blanc); usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons el tamany de la peça a enganxar. No és necessari humitejar les peces abans d'enganxar-les. En aplicacions difícils o quan enganxem peces de més de 40x40, usar la tècnica del doble encolat. Quan el revers de la peça tingui relleu, també serà necessari.

Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua). Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

◆ **Segellat de les juntes:**

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.



Usar mesclador elèctric lent.



Re-omplir el revers de les peces amb relleu.

CONSUMS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADES TÈCNiques

DIRECTRIUS: EN-12.004

PRODUCTE:

- Tipus: C1 T - adhesiu de ciment de fraguat normal, i lliscament reduït per paviments i revestiments en interiors. No apte per ús exterior.
- Densitat en pols: 1,7 g/cm³
- Toxicitat: irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.

APLICACIÓ:

- Aigua de la mescla: Gris: 4,7 litres / sac 25 Kg.
Blanc: 5,0 litres / sac 25 Kg.
- Densitat de la mescla: 1,5 g/cm³
- Temperatura d'aplicació: + 5°C a + 35°C
- Temps obert: 20 min.
- Temps d'ajustament: 45 min.
- Vida útil: 2 hores
- Gruix de la capa: - 10 mm.
- Rejuntat a les: 24 hores
- Transitable a les: 48 hores

RENDIMENTS FINALS:

- Resistència a la humitat: excel.lent
- Resistència a l'envelliment: excel.lent
- Resistència als dissolvents: excel.lent
- Flexibilitat: normal
- Adherència inicial als 28 dies: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'inmersió en aigua: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després de cicles gel-desgel: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (20min): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

MAGATZEMATGE:

- En llocs coberts, secs i ventilats: 12 mesos

PRESENTACIÓ:

Es subministra en: Sacs de 25 Kg. en colors Gris i Blanc