

FIXAFLEX

Ciment cola flexible i de MOLT ELEVADA ADHERÈNCIA. Ideal per paviments exteriors, per enganxar gres i gres porcel·lànic.



ATENCIÓ:

FIXAFLEX no s'ha d'usar:

- ◆ Sense respectar totes les recomanacions tècniques d'aplicació.
- ◆ Per suports sotmesos a vibracions extremes.(usar **ELASTICER**)
- ◆ Per peces molt GRUIXUDES en façanes. Consultar la normativa respectiva.
- ◆ Sobre suports mullats.
- ◆ Fora del rang de temperatures permès.

CAMPOS D'APLICACIÓ

- ◆ Donada la seva **flexibilitat**, és el producte ideal per a la col·locació de ceràmica en paviments **EXTERIORS**, en aplicacions com: balcons, terraces, zones amb elevat trànsit, aeroports, supermercats, hospitals,...
- ◆ Col·locació de gres, gres porcel·lànic i peces de gres, gres porcel·lànic i pedres naturals sobre paviments de morter.
- ◆ Col·locació de gres o gres porcel·lànic directament sobre cartró-guix tipus Pladur hidrofugat, o col·locació de gres o gres porcel·lànic sobre guix o cartró-guix **NORMAL** amb prèvia imprimació de **HIDROPRIMER**.
- ◆ Col·locació de panells aïllants de poliestirè, llana mineral, panells insonoritzants,...
- ◆ **FIXAFLEX** és un ciment de capa fina aplicable en gruixos de 3 a 10 mm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- ◆ **FIXAFLEX** és una estudiada mescla de ciments, àrids de sílice, additius específics i resines.
- ◆ **FIXAFLEX** és de molt fàcil i agradable ús, donada la seva especial viscositat i tixotropia.
- ◆ **FIXAFLEX** no despenja, és flexible i dóna una extraordinària adherència.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats.
Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar amb aigua neta fins homogeneïtzar-lo (6,0 litres d'aigua per sac); usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
 - Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons el tamany de la peça a enganxar.
 - No és necessari humitejar les peces abans d'enganxar-les..
 - En aplicacions difícils o quan en-



ganxem peces de més de 40x40, usar la tècnica del doble encolat. Quan el revers de la peça tingui relleu, també serà necessari.

- Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua).
- Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.
- Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.
- La col·locació de panells aïllants tipus poliestirè expandit, es realitza aplicant punts de ciment al revers de la placa i assentar el panell.

◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLALASTIC**.



Mesclar amb trepant elèctric.



Col·locar per punts els panells aïllants

CONSUMS:	
Com a ciment adhesiu:	de 2 a 5,5 Kg./m ²
Per adherir per punts panells aïllants:	de 0,5 a 0,8 Kg./m ²

DADES TÈCNiques	
DIRECTRIUS:	EN-12.004
PRODUCTE:	
• Tipus:	C2 T Adhesiu de ciment millorat, de fraguat normal i lliscament reduït.
• Densitat en pols:	1,7 g/cm ³
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.
APLICACIÓ:	
• Agua de la mescla:	6,0 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,5 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	20 min.
• Temps d'ajustament:	30 min.
• Vida útil:	1 hora
• Lliscament:	- 0,5 mm.
• Gruix de capa:	- 10 mm.
• Rejuntar a les:	24 hores
• Transitable a les:	48 hores
RENDIMENTS FINALS:	
• Resistència a la humitat:	excel.lent
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent
• Flexibilitat:	molt bona
• Adherència inicial:	³ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'inmersió en aigua:	³ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'envelliment amb calor:	³ 1,0 N/mm ²
• Adherència després de cicles gel-desgel:	³ 1,0 N/mm ²
• Temps obert: adherència (20min):	³ 0,5 N/mm ²
MAGATZEMATGE:	
• En llocs coberts, secs i ventilats:	12 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	Sacs de 25 Kg. en color Gris i Blanc