

# FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA

**Ciment cola per enganxar gres, gres porcel·lànic, marbres i granet,..., SENSE prèvia regularització del suport. Gruix màxim 25 mm.**



## ATENCIÓ

**FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA** no s'ha d'usar:

- ◆ Sobre formigó prefabricat.
- ◆ En suports amb vibracions o flexions (usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA + ADIFLEX** o **TECNOFLEX CAPA GRUIXUDA**).
- ◆ Sobre fusta, fibrociment, en anhidrita, superfícies metàl·liques,...
- ◆ Per peces sensibles a l'aigua (usar **FIXMARMOL**).
- ◆ Sobre instal·lacions de calefacció encastada, o sobre sistemes de refrigeració (usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA + ADIFLEX** o **TECNOFLEX CAPA GRUIXUDA**).

## CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de gres, gres porcel·lànic, rajoles de València, lloses de marbre i granet, i pedres naturals en INTERIORS i en EXTERIORS sobre suports de morter i arrebossats.
- ◆ Indicat per enganxar directament sobre el suport sense haver-lo prèviament regularitzat, aconseguint gruixos de ciment de fins a 25 mm.
- ◆ Col·locació de paviments i de revestiments.
- ◆ Col·locació de peces rústiques, de peces amb l'ínrevés amb relleu, de graons, de terracota manual, toba màquina, pedres naturals i artificials, i en general qualsevol peça gruixuda o de gruix no uniforme.

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

**FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA** és un ciment cola formulat amb ciment especial, àrids de granulometria gruixuda, resines i additius sintètics que, mesclats amb aigua, donen un ciment de fàcil treballabilitat, aplicable en horitzontal i vertical amb gruixos de ciment de fins a 25 mm. i sense despenjament.



Per enganxar directament pedres naturals en façanes.

## COM S'USA

- ◆ **Suport:**  
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**  
Mesclar amb aigua neta fins homogeneitzar-lo (5,3 litres d'aigua per sac); usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**  
Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons el tamany de la peça a enganxar. Es molt recomanable l'ús d'una llana amb dents semicirculars ja que deixa un gruix superior i uniforme de ciment.



No és necessari humitejar les peces abans d'enganxar-les.

Quan el suport sigui irregular, recomanem estendre una capa fina prèvia amb l'ajuda d'una llana FINA. Posteriorment, aplicarem la quantitat necessària de ciment amb la llana dentada.

En aplicacions difícils o quan enganxem peces de més de 40x40, usar la tècnica del doble encolat. Quan el revers de la peça tingui relleu, també serà necessari.

Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua). Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.

#### ◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**.

En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.

#### CONSUM:

1,6 Kg./m<sup>2</sup> por mm. de gruix

#### DADES TÈCNIQUES

<b>DIRECTRIUS:</b>	EN-12.004
<b>PRODUCTE:</b>	C2 T
• Tipus:	Adhesiu de ciment millorat, de fraguat normal amb característiques addicionals i lliscament reduït.
• Densitat en pols:	1,7 g/cm <sup>3</sup>
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.
<b>APLICACIÓ:</b>	
• Agua de la mescla:	5,3 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,6 g/cm <sup>3</sup>
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	10 min.
• Temps d'ajustament:	30 min.
• Vida útil:	1 hora
• Lliscament:	- 0,5 mm.
• Gruix de capa:	- 25 mm.
• Rejuntar a les:	24 hores
• Transitible a les:	48 hores
<b>RENDIMENTS FINALS:</b>	
• Resistència a la humitat:	excel.lent
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent
• Flexibilitat:	bona
• Adherència inicial :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
• Adherència després d'inmersió en aigua:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
• Adherència després d'envelliment amb calor:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
• Adherència després de cicles gel-desgel:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
• Temps obert: adherència (20min):	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>MAGATZEMATGE:</b>	
• En llocs coberts, secs i ventilats:	12 mesos
<b>PRESENTACIÓ:</b>	
• Es subministra en:	Sacs de 25 Kg. en color Gris i Blanc



Granet a l'Aeroport de Palma de Mallorca



Per enganxar directament sobre el totxo sense fer l'arrebossat prèviament.