

FIXAGRES FLEX GRIS, BLANC o GUIX

Ciment cola flexible d' ALTA ADHERÈNCIA per a la fixació de gres i gres porcel·lànic. Especial PISCINES.



ATENCIÓ

FIXAGRES FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ En suports sotmesos a EXTREMES vibracions o flexions (usar **FIXACER + ADIFLEX**)
- ◆ Sobre fusta, fibrociment, superfícies metàl·liques,... (usar **ELASTICER**)
- ◆ En aplicacions on sigui precís tenir un gruix de ciment superior a 5 mm. (usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUJUDA**)
- ◆ APLICANT-LO A LA VALENCIANA. El ciment cola s'ha d'aplicar amb llana dentada o aconseguint un contacte total amb la ceràmica.

CAMPS D'APLICACIÓ

- 1) Col·locació de gres, gres porcel·lànic i pedres naturals en INTERIORS i en EXTERIORS sobre suports de morter, arrebossats, **RECECEM PRE-MIX, FIX-REVOCO** o **FIX-NIVEL**.
- 2) Especial para pegar **gres o/i mosaic de vidre en en PISCINES**.
- 3) Col·locació de gres o gres porcel·lànic directament sobre cartró-guix tipus Pladur HIDROFUGAT, o col·locació de gres o gres porcel·lànic sobre guix o cartró-guix NORMAL amb prèvia imprimació de **HIDROPRIMER**.
- 4) Amb la versió **FIXAGRES FLEX GUIX** podem enganxar directament sense imprimació, sobre tots els tipus de cartró-guix tipus Pladur. És ideal per col·locar gres, gres porcel·lànic i pedres naturals. Amb **FIXAGRES FLEX GUIX** també podem enganxar sobre suports de morter o arrebossats.
- 5) Col·locacions especials que precisin l'ús d'un ciment **d'excel·lents adhesió**. Peces grans, sobreposicions de materials de

baixa absorció sobre ceràmica absorbent, terràs o pedra natural (sempre tractats prèviament amb l'àcid **GRESNET**), zones de gran trànsit, i en general on es sigui precís tenir **màxima seguretat**.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

FIXAGRES FLEX és un ciment-cola gris o blanc, formulat amb ciment especial, àrids de granulometria seleccionada, elevada concentració de resines i additius sintètics que, amassats amb aigua, donen un ciment de fàcil treballabilitat amb la llana dentada, **excel·lent adhesió**, resistència a l'aigua, impermeabilitat ideal, resistència a la intempèrie i una base tècnica de flexibilitat, que permet usar-lo en totes aquestes aplicacions.

COM S'USA

◆ Suport:

Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceras, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humi-

tejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.

◆ Preparació de la mescla:

Mesclar aproximadament 5,0 litres d'aigua amb 25 Kg. de **FIXAGRES FLEX GRIS** o mesclar 5,7 litres d'aigua amb 25 Kg. de **FIXAGRES FLEX BLANC** o mesclar 5,5 litres d'aigua amb 25 Kg. de **FIXAGRES FLEX GUIX**; usar mesclador elèctric lent per evitar la formació de grumolls.

◆ Aplicació de la mescla:

- Usar preferentment una llana dentada, amb una mesura de la dent d'acord al tamany de la peça.
- En aplicacions difícils, PISCINES, exteriors, o quan enganxem peces de més de 40x40, usar la tècnica del doble encolat. En peces que tinguin el revers amb relleu també.

ATENCIÓ:

- No estendre el **FIXAGRES FLEX** en una gran superfície: s'assecaria.
- Comprovar constantment que no



s'ha format capa superficial. Si quan toquem el ciment **NO ens embrutem els dits**, significa que s'ha format **CAPA SUPERFICIAL ANTIADHERENT**. Hem de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no remulleu mai amb aigua).

- No és necessari humitejar les peces abans de col·locar-les.
- Sempre farem pressió sobre de la peça per tal d'assegurar l'adhesió. Colpejar les peces amb un martell de goma.
- Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.

◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.



Col·locació de plaquetes industrials amb la màxima adhesió.



Col·locació de ceràmica en banys sobre de la impermeabilització de **HIDROFILM**.

CONSUMS:		
Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADES TÈCNiques	
DIRECTRIUS:	EN-12.004
PRODUCTE:	
• Tipus:	C2 T Adhesiu de ciment millorat amb característiques addicionals, de fraguat normal i lliscament reduït.
• Densitat en pols:	1,7 g/cm ³
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.
APLICACIÓ:	
• Aigua de la mescla:	Gris: 5,0 litres / sac 25 Kg. Blanc: 5,7 litres / sac 25 Kg. Guix: 5,5 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,5 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	20 min.
• Temps d'ajustament:	30 min.
• Vida útil:	1 hora
• Lliscament:	- 0,5 mm.
• Gruix de la capa:	- 10 mm.
• Rejuntat a les:	24 hores
• Transitable a les:	48 hores
RENDIMENTS FINALS:	
• Resistència a la humitat:	excel.lent
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent
• Flexibilitat:	bona
• Adherència inicial:	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'inmersió en aigua:	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'envelliment amb calor:	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després de cicles gel-desgel:	≥ 1,0 N/mm ²
• Temps obert: adherència (20min):	≥ 0,5 N/mm ²
MAGATZEMATGE:	
• En llocs coberts, secs i ventilats:	12 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	Sacs de 25 Kg. en Gris, Blanc i Guix.