

FIXAGRES FLEX

GRIS BLANC ó GUIX

Ciment cola flexible d'ALTA ADHERÈNCIA per a la fixació de gres i gres porcel.lànic. Especial PISCINES.

Preparació del suport:

- ◆ El suport ón enganxarem la ceràmica serà de morter, de totxo, de guix, de cartró-guix o amb la impermeabilització d'**HIDROFILM**.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent, no s'ha de desfer i ha d'estar totalment fraguat.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,0 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXAGRES FLEX GRIS**, ó mesclar 5,7 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXAGRES FLEX BLANC**, ó mesclar 5,5 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXAGRES FLEX GUIX**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.
- ◆ **Nota:** NO afegir a la mescla més aigua. Només re-mesclar.



ATENCIÓ

FIXAGRES FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ En façanes: usar **TECNOFLEX**.
- ◆ En suports que precisin més de 5 mm. de gruix: usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUESA**.
- ◆ Sobre **HIDROFIX**: usar **TECNOCOL FLEX**.



Ideal per enganxar gres porcel.lànic en piscines.



Usar una llana dentada.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA**. No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm.
- ◆ No mullar mai les peces.

¿què hem de fer quan les peces són grans?:

- ◆ Quan les peces són de 40x40 cm. ó més, hem d'estendre ciment cola sobre el suport de morter, i també en el revers de les peces. Així aconseguirem una adhesió segura.
- ◆ Quan tinguem una piscina, també és b0 usar aquesta tècnica.



Usar la tècnica del doble encolat.

¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem ciment cola en molt troç, la capa superior del ciment s'assecarà abans d'haver col.locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre un troç d'aprox. 2 m² i comprovar continuament amb els dits, que el ciment cola està encara fresc.
- ◆ I en els casos en que ja s'hagi format capa: repentineu el ciment.



Comprovar que el ciment estigui fresc.

¿com assegurar el contacte entre ciment i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per assegurar el contacte del ciment amb la peça, i així assurem una adhesió correcta.
- ◆ Per aconseguir-ho, és ideal colpejar les peces amb una maça de goma.



Usar una maça de goma.

Rejuntat de la ceràmica:

- ◆ Passades mínim 24 hores, podem començar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per juntes: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.



Rejuntar passades 24 hores de la col.locació.

CONSUMS:

Mosaic fins a 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins a 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²



Ideal per enganxar plaqueta industrial.