

FIXAQUA FILM

Membrana líquida de poliuretano para la impermeabilización in situ y sin solapes de cubiertas, azoteas, depósitos,... Apta para el tránsito peatonal.

Preparación del soporte:

- ◆ Los soportes deben estar **limpios** de polvo, moho, pinturas, ceras,...
- ◆ Si el soporte está húmedo o es muy polvoriento, aplicar primero, una mano del producto tapa-poros **FIXAQUA PRIMER**.
- ◆ En las juntas de dilatación de las terrazas, pegar primero a lado y lado de la junta, la banda auto-adhesiva **FIX-BANDA**.
- ◆ Cuando impermeabilizamos depósitos de agua, SIEMPRE aplicaremos primero una mano de **FIXAQUA PRIMER** antes de aplicar **FIXAQUA FILM**.

Preparación de la mezcla:

- ◆ **FIXAQUA FILM** es un bi-componente. Hay que mezclar la botella pequeña con el bote grande de pintura.
- ◆ Mezclar lentamente con un agitador eléctrico durante 2-3 minutos.
- ◆ Si Ud. desea aplicar el producto con airless, debería añadir a la mezcla un 5% máximo de **FIXAQUA DISOLVENTE**.

Aplicación de la mezcla:

- ◆ Si lo aplica con airless, dar 2 ó 3 manos uniformes dejando 6 horas entre una mano y otra.
- ◆ Si lo aplica a mano:
 - en **paredes**: dar 2 ó 3 manos usando un rodillo de lana.
 - en **suelos**: dar 1 mano con una llana dentada de 3 mm.



En suelos: usar una llana de 3 mm.

ATENCIÓN

No usar **FIXAQUA FILM**:

- ◆ En saunas o baños de vapor (usar **HIDROFIX**).
- ◆ En parkings o donde circulen carretillas, coches,...
- ◆ En depósitos con ácidos o álcalis fuertes.
- ◆ En superficies mojadas sin darle primero **FIXAQUA PRIMER**.



Impermeabilización de terrazas y azoteas.

CONSUMOS:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² aplicado con rodillo de pelo largo
FIXAQUA FILM	1,5 Kg/m ² para conseguir un grosor medio de 1,5 mm.

Instrucciones de uso:

FIXCER

PINTURAS IMPERMEABLES

1



• **OPCIONAL:** sólo en soportes húmedos o con polvo, aplicar primero una mano del producto **FIXAQUA PRIMER**.

2



• **FIXAQUA FILM:** mezclar el poliuretano con el acelerador y agitar 3 minutos. Ahora dispone de 30 minutos para usarlo.

3



• **Vertido:** se realiza a continuación y paralelo a la última zona impermeabilizada.

4




• **Extendido:** realizar un movimiento continuo de dentro hacia fuera. Usar una llana de 3 mm.

5



• **Aireación:** mientras esté fresco, pasar un rodillo de púas para evitar la formación de burbujas.

6



• **OPCIONAL:** sólo en zonas de fuerte insolación es recomendable aplicar una mano de **FIXAQUA TRANS** como capa final.