

FIXAQUA TRANS

Membrana líquida de poliuretano monocomponente TRANSPARENTE y muy elástica.

Preparación del soporte:

- ◆ El éxito de este producto empieza con una buena preparación del soporte: si el soporte está sucio o tiene eflorescencias, el resultado y el aspecto final del pavimento no cumplirán sus expectativas.
- ◆ El barro, gres natural, piedra natural, **FIX-TERRATS** ó **FIXAQUA-FILM** deben estar limpios de polvo, ceras, grasas, eflorescencias,...
- ◆ Para ello recomendamos un sistema de limpieza diferente depen diendo del tipo de superficie a tratar. Consúltennos.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +1°C y +35°C.

¿qué hay que esperar de FIXAQUA TRANS?:

- ◆ **FIXAQUA TRANS** es una impermeabilización transparente.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** es totalmente transitable a nivel peatonal.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** protege e impermeabiliza respetando la estética original de nuestra rasilla, piedra natural, etc.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** refuerza la resistencia a los rayos solares de cualquier impermeabilización expuesta a fuertísima insolación (Sevilla, Almería,...)

Preparación del producto:

- ◆ **FIXAQUA TRANS** es un producto listo al uso. NO añadirle nada.
- ◆ Abrir el bote y aplicar el líquido con un rodillo adecuado.



Aplicar con rodillo de pelo corto o rodillo de lacar.

¡ATENCIÓN

FIXAQUA TRANS no debe usarse:

- ◆ En superficies sucias o mojadas.
- ◆ En días con fuerte viento: el polvo y las hojas se pegarían en él.
- ◆ En depósitos o en zonas de agua estancada.



Re-impermeabilizamos respetando la estética original.

CONSUMOS:

FIXAQUA UNION	100-200 gr./m ²
FIXAQUA TRANS	300 gr./m ² por capa

Aplicación sobre CERAMICA ANTIGUA:

- 

1 Limpiar bien y aplicar primero, el producto **FIXAQUA UNION** como imprimación previa.
- 

2 Verter el **FIXAQUA TRANS** en un cubo, y aplicar **una primera mano** con un rodillo adecuado.
- 

3 Aplicar **una segunda mano** entrecruzada a la primera y de forma uniforme.

a +20°C dejar secar 8 horas

Aplicación sobre la impermeabilización de FIX-TERRATS:

- 

1 Podemos reforzar la resistencia a los rayos solares, de la impermeabilización de **FIX-TERRATS**.
- 

2 Limpiar bien y aplicar una o dos manos de **FIXAQUA TRANS** de forma uniforme.
- 

3 Conseguimos una superficie brillante, transitable y resistente a los rayos solares.

se puede pisar a las 15 horas

Aplicación sobre la impermeabilización de FIXAQUA FILM:

- 

1 Podemos reforzar la resistencia a los rayos solares, de la impermeabilización de **FIXAQUA FILM**.
- 

2 Limpiar bien y aplicar una o dos manos de **FIXAQUA TRANS** de forma uniforme.
- 

3 Conseguimos una superficie brillante, transitable y resistente a los rayos solares.

se puede pisar a las 15 horas