

FIXCOLOR 0/4

Malta di cemento colorata per la sigillatura di giunture da 0 a 4 mm.

Preparazione delle giunture:

- ◆ Le giunture devono essere pulite e prive di polvere.
- ◆ La temperatura ambiente deve risultare compresa tra +5°C e +35°C.
- ◆ Lasciar trascorrere 24 ore tra l'incollaggio della ceramica e il riempimento delle giunture.
- ◆ In estate, quando la temperatura è particolarmente elevata, occorre bagnare le giunture con acqua, previamente all'inizio del processo di riempimento.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ Impastare 7,0 l di acqua con 25 kg di **FIXCOLOR 0/4**, oppure impastare 1,4 l di acqua con 5 kg de **FIXCOLOR 0/4**.
- ◆ Impastare con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente rapida provocherà la comparsa di bolle a livello delle superficie delle giunture.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente lenta o eseguita manualmente provocherà un'impropria distribuzione del pigmento che conferisce colore all'impasto con la possibile decolorazione futura della giuntura.
- ◆ Miscelare con cura e lasciar riposare l'impasto per 2 minuti.
- ◆ Miscelare nuovamente utilizzando il miscelatore elettrico.
- ◆ L'impasto è pronto per essere applicato.



ATTENZIONE

Non utilizzare **FIXCOLOR 0/4**:

- ◆ Per giunture resistenti agli acidi (utilizzare **CERPOXI**).
- ◆ Per giunture di dilatazione (utilizzare **SELLALASTIC**).
- ◆ Impasto con acqua sporca o calcarea (comparsa di differenze di colore a livello delle giunture).



Riempimento delle giunture del mosaico vitreo.



Utilizzare l'utensile **FIX-ESPÁTULA** in gomma.

Applicazione dell'impasto:

- ◆ Riempire le giunture con l'utensile **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Passare in diagonale le giunture affinché l'attrezzo **FIX-ESPÁTULA** non venga a contatto con i lati in ceramica.
- ◆ Man mano che si procede al riempimento, raccogliere eventuali eccessi d'impasto utilizzando l'attrezzo **FIX-ESPÁTULA**.

Pulizia:

- ◆ Trascorso un intervallo di 30 minuti, pulire le piastrelle con l'attrezzo **FIX-ESPONJA** o **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, leggermente inumidito con acqua.
- ◆ In caso d'utilizzo di **FIX-ESPONJA**, non imbevare le spugna d'acqua: limitarsi a inumidirla.
- ◆ Pulire gli attrezzi all'interno dell'apposita vaschetta **FIX-BUCKET**.
- ◆ Procedere a un solo intervento di pulizia: in caso di più interventi di pulizia, il colore e la resistenza della giuntura ne risulterebbero indeboliti.


 Utilizzare gli attrezzi **FIX-BUCKET** e **FIX-ESPONJA**.

Pulizia finale:

- ◆ Il giorno successivo, eliminare il velo di colore con un panno asciutto.
- ◆ Non occorre utilizzare altro: né acqua, né strofinacci... è sufficiente un panno o una spugna asciutta.



Procedere a una pulizia a secco.

Pulizia finale delle piastrelle con rugosità:

- ◆ Trascorsi 7 giorni dal riempimento, eliminare eventuali residui con 1 percentuale di acido **GRESNET** e 10 percentuali d'acqua.


 Ove necessario, pulire con **GRESNET**.

CONSUMO:

Dimensioni (mm.)	Spessore (mm.)	Giuntura (mm.)	Rendimento (kg/m ²)
25x25	4	2	1,10
100x100	6	2	0,40
150x150	6	3	0,40
200x200	8	4	0,50



Riempimento economico e duraturo.