



# FIXCOLOR 4/16

Malta di cemento colorato, per la stuccatura dei giunti di mattonelle per pavimenti da 4 a 16 mm.

## **CAMPI D'APPLICAZIONE:**

- 1) Stuccature dei giunti fra mattonelle per pavimenti e rivestimenti, sia in INTERNI che in ESTERNI
- 2) Stuccature dei giunti fra piastrelle, mosaici, ceramica, mosaico vitreo, gres estruso, gres porcellanato ecc.
- 3) Stuccature di giunti fra pietre naturali, marmi piastrelle idrauliche ecc.

## **Controindicazioni**

**FIXCOLOR 4/16** non deve essere usato:

- \* Per giunti inferiori a 4 mm. (usare **FIXCOLOR 0/4**).
- \* Per giunti resistenti agli acidi (usare **CERPOXI**).
- \* Per giunti di dilatazione (consultare il dipartimento tecnico)
- \* Su supporti di malta non asciutti (appariranno efflorescenze sulla superficie).
- \* Mescolato con acqua sporca o salina (appariranno efflorescenze sulla superficie).

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**FIXCOLOR** è una malta a base di cemento, inerti di studiata granulometria, resine sintetiche ed additivi impermeabilizzanti, che induriscono senza provocare crepe.

I pigmenti che conferiscono il colore provocano un effetto decorativo e durevole nei giunti. Le sue caratteristiche uniche lo rendono differente per la sua:

- Gran aderenza
- Gran impermeabilità
- Eccellente possibilità di lavoro con la appianatoia di gomma
- Gran resistenza meccanica

## **MODO D'USO:**

### **\* Preparazione dei giunti:**

Prima dell'applicazione di **FIXCOLOR** pulire tutti i giunti. Lo scopo è ottenere giunti resistenti, solidi, senza polvere, vernici, cere oli, grassi. ecc. Se la collocazione è stata effettuata con cementi colla, effettueremo la stuccatura dopo 24 ore. Raccomandiamo se è stata effettuata con malta di aspettare 2 o 3 giorni per i rivestimenti e 7 o 8 giorni per i pavimenti. Nei giunti molto assorbenti e asciutti o esposti al sole in periodi caldi, prima bisognerà umidirli, però tenendo presente che troppa umidità o una temperatura inferiore a +5°C. e superiore a +35°C. non garantisce né una buona consistenza né una collocazione regolare.

### \* Preparazione dell'impasto

Mescolare circa con un 21% di acqua pulita (5,3l. d'acqua per ogni 25 Kg. di cemento) fino all'omogeneizzazione; usare un mescolatore elettrico a basso numero di giri; lasciare riposare durante 2 minuti; rimischiare per ottenere l'impasto pronto per l'uso.

### \* Applicazione dell'impasto

Riempire completamente i giunti con una spatola di gomma, facendo la pressione sufficiente per riempire tutte le cavità esistenti, raccogliendo subito le parti eccedenti con la stessa spatola. Trascorsa MEZZ'ORA, DOPO L'APPLICAZIONE iniziare la finitura superficiale del giunto e pulire le piastrelle adoperando una spugna dura o spugna abrasiva tipo SCOTH-BRITE leggermente umida. Per superfici grandi, si trovano nel mercato macchine rotanti con dischi speciali per realizzare più velocemente la collocazione e la pulizia. (Consultare).

### \* Precauzioni:

Per i giunti di pavimenti di terracotta o piastrelle con superficie assorbente raccomandiamo di applicare prima uno strato protettore per chiudere i pori e facilitare la pulizia posteriore. (Consultare al riguardo il nostro dipartimento tecnico).

Se rimangono piccoli residui di prodotto in piastrelle di tipo ruvido, iniziare l'ultima pulizia trascorsi sette giorni dalla stuccatura, usando acidi pulitori, convenientemente diluiti di tipo **GRESNET**.

### **CONSERVAZIONE**

In luoghi coperti e ventilati, mantenendolo nei bidoni originali e ben chiusi: massimo 6 mesi.

### **PRESENTAZIONE**

**FIXCOLOR 4/16** è disponibile nei formati seguenti:

- 25 Kg. nei colori: bianco, nero, grigio cemento, marrone chiaro, marrone scuro, antracite.
- 5 Kg. nei colori: bianco, nero, grigio cemento, grigio chiaro, marrone chiaro, marrone scuro, beige, antracite.

### **RENDIMENTI**

Misure	Spessore (mm)	Giunti (mm)	Rendimento (g.m <sup>2</sup> )
100 x 200	8	4	0,96
120 x 240	12	8	2,40
200 x 200	8	6	0,96
200 x 400	10	15	2,25
250 x 250	12	10	1,92
250 x 250	10	20	3,20
300 x 300	8	6	0,64
330 x 330	15	20	3,64

<b>DATI TECNICI</b>	
<b>NORMA:</b>	EN-13888
<b>PRODOTTO:</b>  Tipo:	CG2 W Ar Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, idrorepellente e con una buona resistenza all'abrasione.
Densità	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Tossicità	Contiene cemento , che a contatto con sudore produce una reazione alcalina irritante in soggetti predisposti.
<b>DATI APPLICATIVI:</b> Esecuzione fughe dopo la posa: -con adesivo rapido: -con adesivo normal:	4 ore. 24 ore.
Proporzione impasto:	5,3 litri / 25 Kg.
Densità impasto	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura d'applicazione	da + 5°C a + 35°C
Durata dell'impasto:	1 ore
Tempo di attesa per la finitura	30 min. a +20°C
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 giorni
<b>PRESTAZIONI FINALI:</b> Resistenza all'umidità Resistenza all'invecchiamento Resistenza ai solventi Resistenza agli acidi Resistenza all'abrasione Resistenza alla flessione dopo 28 gg Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo-disgelo Resistenza alla compressione dopo 28 gg Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo-disgelo Ritiro Assorbimento di acqua dopo 30' Assorbimento di acqua dopo 4 h	eccellente eccellente eccellente poca $\leq 1000 \text{ mm}^3$ $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ $\leq 2 \text{ mm/m}$ $\leq 2 \text{ g}$ $\leq 5 \text{ g}$
<b>IMMAGAZZINAGGIO</b> Conservato in ambienti asciutti, nella confezione originale, ha un tempo di conservazione di:	12 mesi
<b>CONFEZIONI E COLORI</b>  È disponibile in:	Sacchi da 25 Kg.: colori Blanco, Marrón Claro, Marrón Oscuro, Gris Claro, Gris Cemento, Antracita e Negro Borsa da 5 Kg.: colori Blanco, Beige, Marrón Claro, Marrón Oscuro, Gris Claro, Gris Cemento, Antracita e Negro.