

FIXSET

Ciment cola de gran plasticitat per enganxar i rejuntar mosaic de vidre en piscines i gres porcel.lànic en interiors.

millorat



ATENCIÓ

FIXSET no s'ha d'usar:

- ◆ En suports sotmesos a EXTREMES vibracions o flexions (usar **FIXACER + ADIFLEX**)
- ◆ Sobre fusta, fibrociment, superfícies metàl.liques,... (usar **ELASTICER**)
- ◆ APLICANT-LO A LA VALENCIANA. El ciment cola s'ha d'aplicar amb llana dentada o aconseguint un contacte total amb la ceràmica.

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ És el ciment cola ideal per **enganxar i rejuntar** mosaic de vidre en **piscines**.
- ◆ Específic per enganxar rajoles de València, gres, gres porcel.lànic, mosaics, fangs,... quan precisem una resistència a la humitat superior a la que proporciona **FIXACER**: ideal para banys, zones de dutxes, etc.
- ◆ **FIXSET** és apte per col.locar peces de ceràmica sobre arrebossats de guix, escaiola, tabics d'escaiola, cartró-guix tipus Pladur o Pladur hidrofugat i sobre qualsevol altre suport que tingui el guix com a component principal.
- ◆ **FIXSET** és un ciment de capa fina aplicable en gruixos de 3 a 10 mm.
- ◆ S'adhereix perfectament sobre **RECRECEM PRE-MIX, FIX-REVOCO, FIX-ENLUCIDO, FIX-NIVEL** o similars.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques.

FIXSET és una estudiada mescla de ciments, àrids de silice, additius orgànics i resines inorgàniques que li proporcionen una especial resistència a la humetat. **FIXSET** és de molt fàcil i agradable ús, donada la seva especial viscositat. Ciment cola sense despenjament.



Enganxem i rejuntem mosaic de vidre.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats.
Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar aproximadament 5,8 l. d'aigua neta amb 25 Kg. de **FIXSET GRIS** o mesclar 6,1 l. d'aigua amb 25 Kg. de **FIXSET BLANC**; usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
 - Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons

- el tamany de la peça a enganxar.
- Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.
 - Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.

◆ Segellat de les juntes:

Recomanem el propi FIXSET, o també podem usar el **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTA-TEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLALASTIC**.



Apte per revestiments i paviments.



Mesclar amb trepant elèctric.

CONSUMS:		
Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²
Per enganxar i rejuntar mosaic de vidre:		
Mosaic de vidre fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 3,4 Kg./m ²

DADES TÈCNiques		
	color BLANC EN-12.004	color GRIS EN-12.004
DIRECTRIUS:		
PRODUCTE:		
• Tipus:	C2 T	C2 T
	Adhesiu de ciment millorat de fraguat normal i lliscament reduït, per enganxar gres i gres porcel·lànic en interiors i per enganxar mosaic de vidre.	
• Densitat en pols:	1,6 g/cm ³	1,7 g/cm ³
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.
APLICACIÓ:		
• Aigua de la mescla:	6,1 litres / sac 25 Kg.	5,8 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,6 g/cm ³	1,7 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	20 min.	20 min.
• Temps d'ajustament:	30 min.	30 min.
• Vida útil:	1 hora	1 hora
• Lliscament:	- 0,5 mm.	- 0,5 mm.
• Gruix de la capa:	- 10 mm.	- 10 mm.
• Rejuntat a les:	24 hores	24 hores
• Transitable a les:	48 hores	48 hores
RENDIMENTS FINALS:		
• Resistència a la humitat:	excel.lent	excel.lent
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent	excel.lent
• Flexibilitat:	bona	bona
• Adherència inicial:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'immersió en aigua:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després d'envelliment amb calor:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
• Adherència després de cicles gel-desgel:	≥ 1,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
• Temps obert: adherència (20min):	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
MAGATZEMATGE:		
• En llocs coberts, secs i ventilats:	12 mesos	12 mesos
PRESENTACIÓ:		
Es subministra en:	Sacs de 25 Kg.	Sacs de 25 Kg.