



FIXSET

migliorato

Cemento colla molto plastico per incollare mosaico vitreo in piscine e per il fissaggio di gres porcellanato in interni.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

1. Ideale per l'incollamento e stuccatura di mosaico vitreo in piscine.
2. Ideale per l'attaccamento di piastrelle di gres, gres porcellanato, mosaico, ceramiche, ... con una resistenza all'umidità superiore alla proporzionata da **FIXACER**.
3. Collocazione di ceramiche in bagni, zone di doccia, ecc.
4. **FIXSET** è un cemento di strato sottile che può essere applicato con spessore da 3 a 10 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIXSET è una composizione di cementi inerti di silice, additivi organici e resine inorganiche che gli danno una resistenza speciale all'umidità. **FIXSET** è di facile applicazione grazie alla sua particolare viscosità. Cemento colla senza gocciolamento.

MODO D'USO:

*** Supporto:**

Tutti i supporti devono essere sempre resistenti, solidi puliti, senza polvere, vernici, cere, oli e grassi, e devono essere sempre perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti ed esposti al sole in epoche calde dovranno essere previamente bagnati per evitare la rapida perdita d'acqua dell'impasto.

*** Preparazione dell'impasto:**

Mescolare circa con un 23-24% d'acqua pulita fino alla sua omogeneizzazione (5,8-6,1 litri d'acqua ogni 25 chili di cemento); usare un mescolatore elettrico a basso numero di giri per evitare la formazione di grumi.

*** Applicazione dell'impasto:**

- Usare preferibilmente un'appianatoia dentata con una misura di denti secondo la grandezza dei pezzi che si devono collocare.
- Non è necessario bagnare le piastrelle prima di collocarle.
- Effettuare sempre una pressione sulle piastrelle per assicurare unincollamento perfetto. "Martellare" i pezzi con un martello di gomma.
- Proteggere il pavimento collocato recentemente dall'eccessivo calore, gelate, pioggia, ecc. per lo meno durante 24 ore dopo la collocazione.

* Stuccatura dei giunti nella collocazione

Raccomandiamo di usare un materiale specifico come **FIXCOLOR** (grano fine o grano grosso), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI** quando sia necessaria una buona resistenza chimica. Nei giunti di dilatazione applicheremo **SELLALASTIC**.

DATI TECNICI	
DIRETTRICI	EN-12.004
PRODOTTO	
Tipo	C2T Adesivo cementizio migliorato di presa normal e sdruciolamento ridotto per incollare mosaico vitreo in piscine e per il fissaggio di gres porcellanato in interni.
Densità in polvere:	1,6-1,7 g./cm ³
Tossicità:	irritante evitare il contatto con la pelle e gli occhi
APPLICAZIONE:	
Proporzione della mescola:	Grigio: 5,8 litri / sacco 25 Kg. Bianco: 6,1 litri / sacco 25 Kg.
Densità della mescola:	1,6-1,7 g./cm ³
Temperatura d'applicazione:	+5°C +35°C
Tempo aperto:	20 min.
Tempo di lavorabilità:	30 min.
Vita utile:	1 ora
Scivolamento:	≤ 0,5 mm.
Spessore di strato:	≤ 10mm.
Stuccatura alle:	24 ore
Transitabile alle:	48 ore
RESE FINALI	
Resistenza all'umidità	eccellente
Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
Resistenza ai solventi	eccellente
Flessibilità	buona
Aderenza iniziale:	≥ 1,0 N/mm ²
Aderenza dopo immersione in acqua:	≥ 1,0 N/mm ²
Aderenza dopo invecchiamento con calore:	≥ 1,0 N/mm ²
Aderenza dopo ciclo gelo sgelo:	≥ 1,0 N/mm ²
Tempo aperto: aderenza (20 min):	≥ 0,5 N/mm ²
CONSERVAZIONE:	
In luoghi coperti asciutti e ventilati, mantenendolo nella confezione originale ben chiusa:	12 mesi
PRESENTAZIONE:	
È fornito in:	sacchi da 25 Kg. in colore grigio e bianco