

# FIXSET

## Cimento cola de grande plasticidade para a colagem e o rejunte do mosaico vidrado em piscinas.

### Preparação do suporte:

- ◆ O suporte onde a cerâmica será colada será argamassa ou gunite.
- ◆ O suporte deve estar limpo, ser resistente e não deve desfazer-se.
- ◆ A temperatura ambiente deve situar-se entre +5°C e +35°C.
- ◆ No Verão, quando fizer muito calor, é necessário molhar o suporte de argamassa com água, antes de iniciar a colagem da cerâmica.

### Preparação da mistura:

- ◆ Misturar 5,8 l de água com 25 kg de **FIXSET CINZENTO** ou misturar 6,1 l de água com 25 kg de **FIXSET BRANCO**.
- ◆ Misturar lentamente com uma broca eléctrica e um batedor.
- ◆ Se misturar demasiado depressa, irá provocar o aparecimento de bolhas na massa de cimento.
- ◆ A mistura manual irá fazer com que os aditivos não sejam distribuídos correctamente e o cimento cola não terá a qualidade adequada.
- ◆ Misturar convenientemente e deixar a mistura repousar durante 2 minutos.
- ◆ Misturar novamente com o misturador eléctrico.
- ◆ A pasta já está pronta para ser aplicada.



### ATENÇÃO

O **FIXSET** não deve ser utilizado:

- ◆ Aplicado com leves golpes: deve ser aplicado com uma talocha dentada.
- ◆ Sobre madeira, metal ou PVC (utilizar **ELASTICER**).
- ◆ Em suportes sujeitos a vibrações extremas.
- ◆ Sobre **HIDROELASTIC** (utilizar **TECNOCOL FLEX**).



FIXSET: adequado para pavimentos e revestimentos.



Utilizar uma talocha dentada.

### Aplicação da mistura:

- ◆ Utilizar sempre uma **TALOCHA DENTADA**.
- ◆ Para uma cerâmica com uma medida de por exemplo 30x30cm, utilizar uma talocha dentada de 10x10 mm; para colar um mosaico vidrado de por exemplo 2,5x2,5 cm, utilizar uma talocha dentada de 6x6 mm.
- ◆ Nunca molhar as peças.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: COLAGEM DE MOSAICO VIDRADO EM PISCINAS**


1 Com uma talocha dentada de 6 mm, estender o **FIXSET** no suporte de argamassa e colocar o mosaico.



em seguida



2 Em seguida, bater com força no mosaico utilizando a **FIX-ESPÁTULA**. Ao fazê-lo...



3 ...o **FIXSET** "em excesso" sairá pelas juntas e com este cimento, irá rejuntar o mosaico.



4 Irá utilizar novamente a **FIX-ESPÁTULA**, passando diagonalmente sobre as juntas.



deixar secar 15-20 minutos



5 Passados 15-20 minutos, pode limpar a película esbranquiçada utilizando uma pequena quantidade de água e uma esponja.



deixar secar pelo menos 7 dias



6 Cole e rejunte rapidamente o mosaico com um único produto: o **FIXSET**.

**CONSUMOS:**

Para a colagem e rejunte de mosaico vidrado:		
Mosaico vidrado até 5x5 cm:	talocha dentada de 6 mm.	aprox. 3,4 kg./m <sup>2</sup>