

FIXSET

Cemento colla ad elevata plasticità per l'incollaggio e il riempimento di mosaici vitrei nelle piscine.

Preparazione del supporto:

- ◆ Il supporto su cui si provvederà all'incollaggio del mosaico sarà costituito da malta o gunite.
- ◆ Il supporto deve risultare pulito, resistente e non deve sgretolarsi.
- ◆ La temperatura ambiente deve risultare compresa tra +5°C e +35°C.
- ◆ Nella stagione estiva, in presenza di temperature elevate, occorre inumidire con acqua il supporto in malta, previamente alla posa della ceramica.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ Impastare 5,8 l d'acqua con 25 kg di **FIXSET GRIGIO**, oppure impastare 6,1 l d'acqua con 25 kg di **FIXSET BIANCO**.
- ◆ Impastare lentamente con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente rapida provocherà la comparsa di bolle a livello dell'impasto di cemento.
- ◆ Mescolando a mano non si ottiene una distribuzione omogenea degli additivi, e di conseguenza il cemento colla non presenterà la qualità desiderata.
- ◆ Miscelare con cura e lasciar riposare l'impasto per 2 minuti.
- ◆ Miscelare nuovamente utilizzando il miscelatore elettrico.
- ◆ L'impasto è pronto per essere applicato.



ATTENZIONE

FIXSET non è adatto:

- ◆ Per applicazione su sui rintocchi: applicare con una cazzuola dentata.
- ◆ Su legno, metallo o PVC (utilizzare **ELASTICER**).
- ◆ Su supporti soggetti a vibrazioni estreme.
- ◆ Su **HIDROELASTIC** (utilizzare **TECNOCOL FLEX**).



FIXSET: adatto a pavimenti e rivestimenti.



Usare una cazzuola dentata.

Applicazione dell'impasto:

- ◆ Usare sempre una **CAZZUOLA DENTATA**.
- ◆ Per piastrelle in ceramica da 30x30cm., utilizzare una cazzuola dentata da 10x10 mm; e per la posa di mosaici vitrei da 2,5x2,5 cm, per esempio, utilizzare una cazzuola dentata da 6x6 mm.
- ◆ Non bisogna mai bagnare i pezzi da incollare.

ISTRUZIONI PER L'USO: INCOLLAGGIO DI MOSAICI VITREI NELLE PISCINE

1

Utilizzando una cazzuola dentata da 6 mm, stendere il **FIXSET** sul supporto di malta e posare il mosaico.



successivamente


2

Quindi, "colpire" con forza il mosaico utilizzando l'attrezzo **FIX-ESPATULA**. Così facendo...


3

...il **FIXSET** "in eccesso" fuoriuscirà dalle giunture e con questo cemento si provvederà al riempimento delle giunture del mosaico.


4

Utilizzare nuovamente l'attrezzo **FIX-ESPATULA**, realizzando passaggi diagonali sulle giunture.



lasciar asciugare per 15-20 minuti


5

Trascorso un intervallo di 15-20 minuti, sarà possibile ripulire il velo biancastro con acqua e una spugna.



lasciar asciugare per almeno 7 giorni


6

In questo modo, si sarà rapidamente incollato e riempito il mosaico con un unico prodotto: il **FIXSET**.

CONSUMO:

Per l'incollaggio e il riempimento del mosaico vitreo:		
Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 6 mm.	circa 3,4 kg./m ²