

FIXSET

Cemento cola de gran plasticidad para el pegado y rejuntado de mosaico vítreo en piscinas.

Preparación del soporte:

- ◆ El soporte donde pegaremos la cerámica será mortero o cartón-yeso.
- ◆ El soporte debe estar limpio, ser resistente y no se debe deshacer.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.
- ◆ En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua el soporte de mortero, antes de empezar el pegado de la cerámica.

Preparación de la mezcla:

- ◆ Mezclar 5,8 lts. de agua con 25 Kg de **FIXSET GRIS**, ó mezclar 6,1 lts. de agua con 25 Kg de **FIXSET BLANCO**.
- ◆ Mezclar lentamente con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la masa de cemento.
- ◆ Mezclar a mano, provocará que los aditivos no se distribuyan bien y el cemento cola no tendrá la calidad correcta.
- ◆ Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- ◆ Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- ◆ Ya tenemos la pasta lista para aplicarla.

ATENCIÓN

FIXSET no debe usarse:

- ◆ Aplicándolo a toques: debe aplicarse con una llana dentada.
- ◆ Sobre madera, metal o P.V.C. (usar **ELASTICER**).
- ◆ En soportes sometidos a extremas vibraciones.
- ◆ Sobre **HIDROFIX** (usar **TECNOCOL FLEX**).



FIXSET: apto para pavimentos y revestimientos.



Usar una llana dentada.

Aplicación de la mezcla:

- ◆ Usar siempre una **LLANA DE DIENTES**.
- ◆ Para una cerámica de medidas por ejemplo 30x30cm., usar una llana de dientes de 10x10 mm; y para pegar mosaico vítreo de por ejemplo 2,5x2,5 cm., usar una llana de dientes de 6x6 mm.
- ◆ No mojar nunca las piezas.

INSTRUCCIONES DE USO: PEGADO DE MOSAICO VITREO EN PISCINAS

1



Con una llana dentada de 6 mm., extender el **FIXSET** en el soporte de mortero y colocar el mosaico.

2



A continuación, "golpear" con **fuerza** el mosaico usando la **FIX-ESPATULA**. Al hacerlo...

3



...el **FIXSET** "sobrante" saldrá por las juntas y con éste cemento rejuremos el mosaico.

4



Usaremos otra vez la **FIX-ESPÁTULA**, realizando pasadas en diagonal a las juntas.

5



Pasados 15-20 minutos, podemos limpiar el velo blanquecino con poca agua y una esponja.

6



Rápidamente hemos pegado y rejuntado el mosaico con un único producto: el **FIXSET**.

CONSUMOS:

Mosaico hasta 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Baldosa hasta 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Baldosa de gran formato:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²
Para pegar y rejuntar mosaico vítreo:		
Mosaico vítreo hasta 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 3,4 Kg./m ²