

JUNTATEC

Mortero para el sellado de juntas de 0 a 16 mm resistente a las agresiones químicas y muy resistente a las altas temperaturas. Ideal para PISCINAS.

Preparación de las juntas:

- ◆ Las juntas deben estar limpias y sin polvo.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +30°C.
- ◆ Dejar 24 horas entre el pegado de la cerámica y el rejuntado.
- ◆ En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua las juntas, antes de empezar el rejuntado.

Preparación de la mezcla:

- ◆ Mezclar 5,75 lts. de agua con 25 Kg de **JUNTATEC**, ó mezclar 2,3 lts. de agua con 10 Kg de **JUNTATEC**.
- ◆ Mezclar con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la superficie de las juntas.
- ◆ Mezclar demasiado lento o a mano, provocará que el pigmento que dá el color a la pasta no se distribuya bien y en el futuro la junta podría desteñir.
- ◆ Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- ◆ Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- ◆ Ya tenemos la pasta lista para aplicarla.

ATENCIÓN

JUNTATEC no debe usarse:

- ◆ Cuando se precise **MAXIMA** resistencia a los ácidos (Usar **CERPOXI**).
- ◆ Para juntas de dilatación anti-ácidas: usar **SELLAFIX**
- ◆ Mezclado con aguas sucias o con cal (aparecerían diferencias de color en las juntas).



La mejor junta para las playas y vaso de piscinas.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

Aplicación de la mezcla:

- ◆ Rellenar las juntas con la **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Hacer pasadas en diagonal a las juntas para que la **FIX-ESPÁTULA** no tropiece con los lados de la cerámica.
- ◆ A medida que vamos rejuntando, vamos recogiendo todos los excesos con la misma **FIX-ESPÁTULA**.

Limpieza:

- ◆ Pasados 30 minutos, limpiar las baldosas con la **FIX-ESPONJA** o la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, ligeramente humedecida con agua.
- ◆ Si usamos la **FIX-ESPONJA**, NO debe estar empapada de agua: sólo debe estar humedecida.
- ◆ Podemos limpiar las herramientas en el cubo especial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Solamente hacer una única limpieza: si hacemos más, solamente conseguiremos debilitar el color y la resistencia de la junta.



Usar el **FIX-BUCKET** y la **FIX-ESPONJA**.

Limpieza final:

- ◆ Al día siguiente, eliminar el velo de color con un paño seco.
- ◆ No es necesario usar nada más: ni agua, ni estropajo, ... sólo un paño o esponja seca.



Usar la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**.

Limpieza final en baldosas rugosas:

- ◆ Pasados 7 días del rejuntado, eliminar los residuos con 1 parte del ácido **GRESNET** y 10 partes de agua.



Si es preciso usar **GRESNET**.

CONSUMOS:			
Tamaño (mm.)	Grosor (mm.)	Junta (mm.)	Rendimiento (Kg/m ²)
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64



Rejuntado impermeable en piscinas.

