

JUNTATEC

Malta per la sigillatura di giunzioni da 0 a 16 mm resistente alle aggressioni chimiche e molto resistente alle alte temperature. Ideale per PISCINE.

Preparazione delle giunture:

- ◆ Le giunture devono essere pulite e prive di polvere.
- ◆ La temperatura ambiente deve risultare compresa tra +5°C e +30°C.
- ◆ Lasciar trascorrere 24 ore tra l'incollaggio della ceramica e il riempimento delle giunture.
- ◆ In estate, quando la temperatura è particolarmente elevata, occorre bagnare le giunture con acqua, previamente all'inizio del processo di riempimento.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ Impastare 5,75 l d'acqua con 25 kg di JUNTATEC, oppure impastare 2,3 l d'acqua con 10 kg di JUNTATEC.
- ◆ Impastare con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente rapida provocherà la comparsa di bolle a livello delle superficie delle giunture.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente lenta o eseguita manualmente provocherà un'impropria distribuzione del pigmento che conferisce colore alla pasta con la possibile decolorazione futura della giuntura.
- ◆ Miscelare con cura e lasciar riposare l'impasto per 2 minuti.
- ◆ Miscelare nuovamente utilizzando il miscelatore elettrico.
- ◆ L'impasto è pronto per essere applicato.



ATTENZIONE

JUNTATEC non è adatto:

- ◆ Quando risulti necessaria una resistenza **MASSIMA** agli acidi (utilizzare **CER-POXI**).
- ◆ Per giunture di dilatazione antiacido: utilizzare **SELLAFIX**
- ◆ Impasto con acqua sporca o calcarea (comparsa di differenze di colore a livello delle giunture).



La malta migliore per aree e vasche delle piscine.



Utilizzare l'utensile **FIX-ESPÁTULA** in gomma.

Applicazione dell'impasto:

- ◆ Riempire le giunture con l'utensile **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Passare in diagonale le giunture affinché l'attrezzo **FIX-ESPÁTULA** non venga a contatto con i lati in ceramica.
- ◆ Man mano che si procede al riempimento, raccogliere eventuali eccessi d'impasto utilizzando l'attrezzo **FIX-ESPÁTULA**.

Pulizia:

- ◆ Trascorso un intervallo di 30 minuti, pulire le piastrelle con l'attrezzo **FIX-ESPONJA** o **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, leggermente inumidito con acqua.
- ◆ In caso d'utilizzo di **FIX-ESPONJA**, non imbevare le spugna d'acqua: limitarsi a inumidirla.
- ◆ Pulire gli utensili all'interno dell'apposita vaschetta **FIX-BUCKET**.
- ◆ Procedere a un solo intervento di pulizia: in caso di più interventi di pulizia, il colore e la resistenza della giuntura ne risulterebbero indeboliti.


 Utilizzare gli attrezzi **FIX-BUCKET** e **FIX-ESPONJA**.

Pulizia finale:

- ◆ Il giorno successivo, eliminare il velo di colore con un panno asciutto.
- ◆ Non occorre utilizzare altro: né acqua, né strofinacci... è sufficiente un panno o una spugna asciutta.


 Utilizzare l'attrezzo **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**.

Pulizia finale delle piastrelle con rugosità:

- ◆ Trascorsi 7 giorni dal riempimento, eliminare eventuali residui con 1 percentuale di acido **GRESNET** e 10 percentuali d'acqua.


 Ove necessario, utilizzare **GRESNET**.

CONSUMO:

Dimensioni (mm.)	Spessore (mm.)	Giuntura (mm.)	Rendimento (kg/m ²)
120x240	12	8	2,40
200x200	8	6	0,96
250x250	10	20	3,2
300x300	8	6	0,64



Riempimento idrorepellente per piscine.

