

# LATEFIX

## Látex para mejorar la impermeabilidad y la adhesión del FIXCOLOR.

### Preparación de las juntas:

- ◆ Las juntas deben estar limpias y sin polvo.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.
- ◆ Dejar 24 horas entre el pegado de la cerámica y el rejuntado.
- ◆ En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua las juntas, antes de empezar el rejuntado.

### Preparación de la mezcla:

- ◆ Mezclar 7,0 lts. de **LATEFIX** con 25 Kg de **FIXCOLOR 0/4**, ó mezclar 5,3 lts. de **LATEFIX** con 25 Kg de **FIXCOLOR 4/16**.
- ◆ Mezclar con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la superficie de las juntas.
- ◆ Mezclar demasiado lento o a mano, provocará que el pigmento que dá el color a la pasta no se distribuya bien y en el futuro la junta podría desteñir.
- ◆ Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- ◆ Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- ◆ Ya tenemos la pasta lista para aplicarla.



### ATENCIÓN

**LATEFIX** no debe usarse:

- ◆ Para juntas resistentes a los ácidos (Usar **CERPOXI**).
- ◆ Para juntas de dilatación (Usar **SELLALASTIC**).
- ◆ Con temperaturas inferiores a los +5°C.



Mezclar siempre con agitador eléctrico y lentamente.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

### Aplicación de la mezcla:

- ◆ Rellenar las juntas con la **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Hacer pasadas en diagonal a las juntas para que la **FIX-ESPÁTULA** no tropiece con los lados de la cerámica.
- ◆ A medida que vamos rejuntando, vamos recogiendo todos los excesos con la misma **FIX-ESPÁTULA**.

**Limpieza:**

- ◆ Pasados 30 minutos, limpiar las baldosas con la **FIX-ESPONJA** o la **FIX-ESTROPAJO** ligeramente humedecida con agua.
- ◆ Si usamos la **FIX-ESPONJA**, NO debe estar empapada de agua: sólo debe estar humedecida.
- ◆ Podemos limpiar las llanas en el cubo especial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Solamente hacer una única limpieza: si hacemos más, solamente conseguiremos debilitar el color de la junta.


 Usar el **FIX-BUCKET** y la llanas de limpiar.

**Limpieza final:**

- ◆ Al día siguiente, eliminar el velo de color con un paño seco.
- ◆ No es necesario usar nada más: ni agua, ni estropajo, ... sólo un paño o esponja seca.


 Usar la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**.

**Limpieza final en baldosas rugosas:**

- ◆ Pasados 7 días del rejuntado, eliminar los residuos con 1 parte del ácido **GRESNET** y 10 partes de agua.


 Si es preciso usar **GRESNET**.

**CONSUMOS:**

Tamaño (mm.)	Grosor (mm.)	Junta (mm.)	Consumo de Fixcolor 4/16 (Kg/m <sup>2</sup> )	Consumo de Latefix (Kg/m <sup>2</sup> )
100x200	8	4	0,96	0,2
120x240	12	8	2,40	0,5
200x200	8	6	0,96	0,2
250x250	12	10	1,92	0,4
300x300	8	6	0,64	0,14
330x330	15	20	3,64	0,77



Rejuntado impermeable en piscinas.