PRIMFIX

Látex para la realización de lechadas de agarre, morteros e imprimaciones.

ATENCIÓN

PRIMFIX no debe usarse:

- Diluyéndolo más de lo indicado en las instrucciones.
- A temperaturas inferiores a +5ºC.
- Para otras aplicaciones que no sean las indicadas.
- Mezclado con cementos cola de agarre.
- En colocaciones especiales como fachadas, suelos radiantes,... sin consultar al Dpto. Técnico.

CAMPOS DE APLICACIÓN

1) Mezclado con Pórtland puro, es ideal para realizar **lechadas de agarre** entre mortero seco y mortero nuevo a modo de puente de unión eficaz, duradero y muy resistente.
2) Mezclado con Pórtland y arena, conseguimos un **mortero adhesivo** idóneo para pegar azulejos, gres, GRES PORCELANICO, etc.
3) Con **PRIMFIX** podemos realizar morteros de grosor considerable, para colocar plaquetas cerámicas con total garantía de agarre.
4) Realización de **recrecidos de mortero**: desde 1 mm. hasta gruesas soleras.
5) Sellado de soportes porosos como **enlucidos de yeso**, etc. previo a la colocación de cerámica con **FIXACER** o **FIXAGRES FLEX**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRIMFIX es un látex de color blanco formulado con polímeros en dispersión acuosa que, puro en unos casos, sirve como imprimación o puente de unión, y en otros, mezclado con morteros hidráulicos, les mejora su flexibilidad, impermeabilidad, adhesión y resistencias a la compresión y tracción.

Ideal para realizar recrecidos de mortero.

MODO DE EMPLEO

- **Soporte:**
  Todos los soportes donde vayamos a aplicar el **PRIMFIX** puro o un mortero aditivado con él, serán siempre resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y estarán perfectamente fraguados.
- **Preparación de la mezcla:**
  Uso como **imprimación** sobre soportes de **yeso**:
  1º) Aplicar una única mano de **PRIMFIX** sin diluir a brocha o rodillo.
  2º) Dejar secar.
  3º) Aplicar el cemento cola con llana dentada.

  Uso como **lechada de agarre**:
  1º) Mezclar **PRIMFIX** y cemento Pórtland en una relación 1:1.
  2º) Aplicar esta mezcla sobre el mortero seco con brocha, rodillo, fregona,...
  3º) Extender el mortero nuevo estando aún húmeda la lechada (fresco sobre fresco).

Uso como aditivo para realizar **morteros de recrecidos de 1 a 3 mm**.:

1º) Es imprescindible aplicar una lechada de agarre (ver paso anterior)
2º) Amasar en hormigonera cantidades equivalentes a 50 Kg. de Pórtland + 150 Kg. de arena fina + el **PRIMFIX** necesario.
3º) Echar el resultado de la mezcla en el pavimento y enrasar con regla y nivel apropiados.

Uso como aditivo para realizar **morteros de recrecidos de 3 a 30 mm**.:

1º) Es imprescindible aplicar una lechada de agarre (ver paso anterior)
2º) Mezclar en un recipiente 25 litros de **PRIMFIX** con 50 litros de agua.
3º) Amasar en hormigonera cantidades equivalentes a 50 Kg. de Pórtland + 200 Kg. de arena + el líquido NECESARIO de la mezcla anterior.

Uso como aditivo para realizar morteros de **agarre** para el pegado de **GRES**:

1º) Mezclar en un recipiente 25 litros de **PRIMFIX** con 75 litros de agua.
2º) Amasar en hormigonera cantidades equivalentes a 50 Kg. de Pórtland + 200 Kg. de arena + el líquido NECESARIO de la mezcla anterior.
3º) Aplicar el producto usando SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO: poner mortero en el soporte y mortero en el reverso de las piezas => contacto del 100%.

Uso como aditivo para realizar morteros de **agarre** para el pegado de **GRES PORCELÁNICO**:

1º) Mezclar en un recipiente 25 litros de **PRIMFIX** con 25 litros de agua.
2º) Amasar en hormigonera cantidades equivalentes a 50 Kg. de Pórtland + 200 Kg. de arena + el líquido NECESARIO de la mezcla anterior.
3º) Aplicar el producto usando SIEMPRE LA TECNICA DEL DOBLE ENCOLADO: poner mortero en el soporte y mortero en el reverso de las piezas => contacto del 100%.

◆ **Precauciones:**

- En el caso de colocaciones, haremos siempre presión sobre las baldosas para asegurar un correcto agarre. Macizar las piezas con maza de goma.
- Protegeremos cualquier tipo de obra recién realizada del calor excesivo, heladas, lluvia,... por lo menos durante las primeras 24 horas.
- Como todo mortero aditivado con látex, debemos comprobar constantemente que no se forma capa superficial.

◆ **Sellado de las juntas en los casos de colocaciones:**
Recomendamos usar un material específico como el **FIXCOLOR** (grano fino o grueso) o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En las juntas de dilatación aplicaremos un material específico y elástico como el **SELLALASTIC**.

CONSUMOS:

	PRIMFIX (lt./m²)	Agua (lt./m²)	Pórtland (Kg./m²)	Arena (Kg./m²)
• Imprimación	0,05	---	---	---
• Lechada de agarre	0,03	---	0,03	---
• Recrecidos de 1 mm. a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Recrecidos de 3 mm. a 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45
• Pegar gres sobre mortero (con doble encolado)	0,07	0,21	0,36	1,45
• Pegar gres porcelánico sobre mortero (con doble encolado)	0,14	0,14	0,36	1,45

(aprox. para cada mm. de grosor de mortero).

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO:

• Aspecto:	Líquido fluido de color blanco
• Densidad:	1,03 g/cm³
• Contenido en sólidos:	20%
• pH:	9
• Inflamabilidad:	No
• Toxicidad:	El contacto prolongado podría irritar la piel y/o los ojos.

APLICACIÓN:

• Temperatura de aplicación:	+ 5°C a + 35°C
• Proporción de la mezcla:	ver tabla adjunta

RENDIMIENTOS FINALES:

• Resistencia a la humedad:	excelente
• Resistencia al envejecimiento:	excelente
• Resistencia a los disolventes:	excelente
• Flexibilidad:	la mejora
• Adherencia inicial para gres porcelánico con **PRIMFIX:**agua en relación 1:1	³ 0,55 N/mm² (con grosor de cemento de 1 cm.) ³ 0,51 N/mm² (con grosor de cemento de 4 cm.)

ALMACENAMIENTO:

• En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados hasta:	6 meses

PRESENTACIÓN:

Se suministra en:	Bidones de 5 lt. y 25 lt.

Adición de **PRIMFIX** a la mezcla cemento/arena.