

PRIMFIX

Látex para a realização de caldas de aderência, argamassa e isolantes.

Porquê e quando utilizar PRIMFIX?

- ◆ Com **PRIMFIX**, existem muitas possibilidades de aplicação:
 - pode ser utilizado para realizar **CALDAS DE ADERÊNCIA** entre diferentes argamassas.
 - da mistura com areia e cimento Portland pode fazer-se **ARGAMASSA** de **CAMADA ADICIONAL**.
- ◆ Com **PRIMFIX** consegue-se aumentar: a aderência, a flexibilidade, a resistência à compressão e a resistência à flexão das argamassas ou das caldas de aderência realizadas.



ATENÇÃO

O **PRIMFIX** não deve ser utilizado:

- ◆ A uma temperatura inferior a $+5^{\circ}\text{C}$.
- ◆ Mistura com cimentos cola (utilizar **ADIFLEX**).
- ◆ Para aplicações diferentes das indicadas.
- ◆ Diluindo mais do que o indicado em seguida.

Preparação da mistura:

- ◆ A quantidade de **PRIMFIX** a utilizar depende do tipo de aplicação que esteja a realizar. Recomendamos que consulte a tabela de consumos.
- ◆ Misturar lentamente com uma broca eléctrica e um batedor.
- ◆ Se misturar demasiado depressa, irá provocar o aparecimento de bolhas na massa de cimento.
- ◆ A mistura manual irá fazer com que o látex não seja distribuído correctamente e o cimento cola não terá a qualidade adequada.



Com **PRIMFIX** isolamos as superfícies absorventes.



Está disponível em formatos de 25 l e 5 l.

CONSUMOS: (aprox. para cada mm de espessura de argamassa).

	PRIMFIX (l/m ²)	Água (l/m ²)	Portland (kg/m ²)	Areia (kg/m ²)
• Isolante	0,05	---	---	---
• Calda de aderência	0,20	---	0,20	---
• Camadas adicionais de 1 mm a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Camadas adicionais de 3 mm a 30 mm..	0,09	0,18	0,36	1,45

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: aplicação como **CALDA DE ADERÊNCIA**



Quando colocar uma camada adicional de argamassa sobre o betão deve uni-los **CONVENIENTEMENTE**.



Para tal, misture 1 parte de **PRIMFIX** com 1 parte de cimento Portland e aplique-o com uma trincha.



Verta **imediatamente** a camada adicional de argamassa sobre a calda e nivele.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: para realizar **CAMADAS DE ARGAMASSA ADICIONAIS** de elevada qualidade



Escolher a proporção de cimento e areia de acordo com a tabela de consumos e a argamassa que pretende realizar.



Seguindo a tabela de consumos, verter o **PRIMFIX** necessário e misturar tudo na betoneira.



Verter a argamassa sobre o suporte, nivelar e alisar como habitualmente.

