

PRIMFIX

Lattice per la realizzazione di malte d'aderenza, malte e imprimiture.

Perché e quando si usa PRIMFIX?:

- ◆ PRIMFIX presenta molteplici possibilità d'applicazione:
 - è possibile utilizzarlo per la realizzazione di **MALTE DI ADERENZA** tra diverse malte.
 - impastato con sabbia e Portland, può essere utilizzato per **APPLICAZIONI INCROCIATE DI MALTA**.
- ◆ Grazie a PRIMFIX è possibile aumentare: l'aderenza, la flessibilità, la resistenza e la compressione e la resistenza alla flessione delle malte e delle malte d'aderenza.



ATTENZIONE

PRIMFIX non è adatto:

- ◆ A temperature inferiori a +5°C.
- ◆ In impasti con cementi colla (utilizzare ADIFLEX).
- ◆ Per applicazioni diverse da quelle indicate.
- ◆ In diluizioni superiori a quelle di seguito indicate.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ La quantità di PRIMFIX da utilizzare dipende dal tipo di applicazione che s'intende realizzare. Si raccomanda di consultare la tabella dei consumi.
- ◆ Impastare lentamente con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente rapida provocherà la comparsa di bolle a livello dell'impasto di cemento.
- ◆ Mescolando a mano non si ottiene una distribuzione omogenea del lattice e, di conseguenza, il cemento colla non presenterà la qualità desiderata.



Con PRIMFIX effettuiamo l'imprimitura di superfici assorbenti.



È disponibile in formati da 25 l e 5 l.

CONSUMO: (appross. per ciascun mm. di spessore della malta).

	PRIMFIX (l/m ²)	Acqua (l/m ²)	Portland (kg/m ²)	Sabbia (kg/m ²)
• Imprimitura	0,05	---	---	---
• Malta d'aderenza	0,20	---	0,20	---
• Applicazioni incrociate di malta da 1 mm a 3 mm	0,27	---	0,43	1,30
• Applicazioni incrociate di malta da 3 mm a 30 mm	0,09	0,18	0,36	1,45

ISTRUZIONI PER L'USO: applicazione sottoforma di MALTA D'ADERENZA



In sede di applicazioni incrociate di malta su cemento, i materiali devono integrarsi **ADEGUATAMENTE**.



cemento di almeno 28 giorni



A tal fine, si dovrà impastare 1 percentuale di **PRIMFIX** con 1 percentuale di portland, quindi applicare l'impasto con un pennello.



NON LASCIAR ASCIUGARE



Versare **immediatamente** l'applicazione incrociata di malta sulla malta d'aderenza.

ISTRUZIONI PER L'USO: per realizzare APPLICAZIONI INCROCIATE DI MALTA d'elevata qualità



Selezionare la percentuale di cemento e sabbia in funzione della tabella dei consumi e a seconda della malta che s'intende realizzare.



Attendendosi alla tabella dei consumi, versare il **PRIMFIX** necessario e impastarlo completamente all'interno della betoniera.



Versare la malta sul supporto e allineare e livellare come di consueto.

